HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI STANG & STOLPE

Hurtigherdende "tørr"-betong.

Beskrivelse
Hey'di Stang & Stolpe er et sementbasert støpepulver som benyttes tørt i hull, vannet tilsettes etter at gjenstanden som skal festes er fiksert i den tørre massen.
Hey'di Stang & Stolpe skal ikke benyttes til innfestinger i forbindelse med bærende eller særlig utsatte konstruksjoner, f. eks. flaggstenger. Det henvises her til brosjyren "Fest med Hey'di".

Bruksområde
Hey'di Stang og stolpe benyttes til festing av gjerdestolper, stenger, stativ m.m. i bakken. Temperatur bør være mellom +6 og +20 °C, dette gjelder også underlaget. Ved temperaturer mellom +5 °C og O °C anbefales det å benytte lunkent vann (max. 30 °C), og ha sekkene oppbevart i romtemperatur før bruk.

Forarbeid
Spa et hull i bakken, størrelse ca. 20 cm større diameter enn gjenstanden som skal festes. Hullets sidekanter bør børe så slette og faste som mulig. Minste hullldybde ca. 15 cm. Gjenstanden som skal festes bør være rengjort og fri for løse partikler, rust m.m. I varmt vær eller ved tørt jordsmonn kan det være en fordel at hullet forvannes, men det skal ikke være vann i hullet når støping foretas. Dersom det benyttes jordbor bør avstand mellom hullets sidekanter og gjenstanden være min. 10 cm.


Bruksmåte
Hey'di Stang & Stolpe helles rett fra sekken og ned i hullet. Plasser gjenstanden i den tørre massen og stamp skikkelig til, enten med foten eller egnet redskap. Kontroller plassering og at gjenstanden er i lodd. Hell og fordel vannet over den tørre massen i et tempo som tilpasses oppsuget i tørrbetongen, ca. 3 liter vann pr. 20 kilos sekk. Betongen begynner å størkne etter 2 -15 minutter avhengig av temperatur. Benytt samme fremgangsmåte i regnvær men dekk til overflaten til den har størknet.
Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - tørketid
Når massen har størknet skal overflaten ettervannes rikelig i et døgn.

Forbruk
20 kilo Hey'di Stang & Stolpe gir ca. 10 liter masse.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år.

Pakning
20 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... 3 l/20 kg
Største kornstørrelse: ..... 12 mm
Brukstid: .....2-15 min
Trykkfasthet: ..... 28 døgn: 10 MPa

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 129
GTIN nr: 7054150001298
Nobb nr: 30160287

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 11.12.12

HEY'DI QR KODE
Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no