Erstatter: 2011:05:09

Dato: 2012-11-22

Casco Multifill 3591

Casco Multifill er en hvit ferdig- blandet reparasjonssparkel. Egnet til reparasjon av nesten alle typer materialer (tre, betong, metall, bygningsplater, mm.) Metall skal alltid forbehandles med primer. Kan ikke brukes på PVC, aluminium eller på flater som permanent er utsatt for fukt.

- Utvendig bruk
- Opptil 2 cm dype hull
- Benyttes sammen med OneFill

TEKNISK DATA

Farge:	Hvit
Emballasje:	200 ml tube
Tørrstoff:	89,5 %
Densitet:	1,75 g/cm^3
VOC innhold:	1g/L
Tørketid:	Tynne sjikt (2 mm) ca. 1 time (+23°C/50 % RF). Varierer avhengig av sjikttykkelse, temperatur og luft- fuktighet.
Påføringstemp.:	Min +5°C. Best mellom +10°C og +20°C
Verktøy:	Bredsparkel og stål-sparkel
Avfallshåndtering:	Må ikke tømmes i kloakkavløp
Oppbevaring:	Tåler ikke frost. Opp-bevares utilgjengelig for barn.

FORBEHANDLING

Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Tuben skal knas godt før bruk.

PÅFØRING

Hull dypere enn 2 cm fylles i flere omganger med tilstrekkelig tørketid mellom sjiktene. Ved reparasjon av hull og sprekker større enn 2 cm, kan man med fordel bruke Casco OneFill og deretter sparkle over med Casco Multifill. Etter tørking kan MultFill slipes og males. Steng tuben godt etter bruk.

RENGJØRING

Varmt vann umiddelbart etter bruk.

HELSE OG MILJØ

Helsefare:	Ingen
Brannfare:	Ingen

Se også vårt Sikkerhetsdatablad.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:

Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no