


MONTERINGSANVISNING

OSB3 SUPERFINISH ECO**INFORMSAJON**

OSB superfinish® ECO er CE merkede plater produsert i henhold til NS-EN 300 og NS-EN 13986. Våre plater er en fuktbestandig OSB (Oriented Strand Board). Se også teknisk godkjenning nr. 20155 siste versjon gyldig til 01.10.2022.

TRANSPORT OG LAGRING

- Platepakker skal lagres med 4-5 strø pr. pakke.
- Plater skal aldri lagres på bakken uten fuktsikring mellom bakken og platepakke.
- Platene skal klimatiseres før montering.
- Klimatisering gjøres ved lagring i miljø tett opp til platens brukssituasjon.

**Del 1: Montering av OSB som undergolv**

Standard platetykkelser er 18mm og 22mm. Standard plateformat er 2420x600mm (netto 1397x600mm) med not og fjær på alle fire sider (TG4). Platene legges som fritt bærende undergolv på tre bjelkelag eller tilfarere, og som plattformkonstruksjon.

UNDERLAG FØR MONTERING

Bjelkelag skal være dimensjonert for prosjektert bruk. Bjelkelag skal være avrettet og lagt med nøyaktig senteravstand. Før montering anbefales det at bygget er lukket, ventilert og oppvarmet. Alt mur/betong og pussarbeid som vil føre til økt fuktbelastning over tid skal være avsluttet før montering av plater. Pass på at endeskjøter ikke trekker vann som FKs. Ved kantbjelke og bunnsvill på bjelkelag. Dekk det til med vindsperre, maling eller tape type Siga -Sicrall 60 eller lignende.

PLATTFORM OG MONTERING LANGS SVILL / YTTERVEGG

Gulv monteres i forband, som vist på fig.1. Platene skal skjøtes på bjelker.

Til innfesting anbefales skruer. Skruer monteres med en avstand på 150mm langs skjøter og 300mm ellers på plate. Skruens lengde skal være min. 55mm. Det skal være fiberkutt og senkehode. Skruer skal senkes med 2mm.

Fig. 1





Fig. 2




FUKTBEVEGELSE

Det må gis rom for ekspansjon i plateplanet. Det anbefales en ekspansjonsfuge på 3 mm på kortsiden, og dette er særlig viktig på store gulv. Større flater må deles inn i seksjoner med ekspansjonsfuge mellom feltene. I langskjøtene med not og fjær har platene innebygd ekspansjonsfuge i not og underside.

LIM

Platene limes som vist på fig.3. Det skal påføres rikelig med lim langs skjøter, lim skal fylle fugen og være synlig i platenes skjøter. Dette vil hindre at vann kan trenge inn i skjøten og forårsaker svelling.

Fig. 3



VED MONTERING FØR TETT BYGG

Ved bruk av OSB Superfinish® ECO i plattformkonstruksjon er det viktig å dekke til konstruksjonen slik at «fritt» vann forekommer i minst mulig grad. Plattformkonstruksjon som blir stående over tid før tett bygg må tildekkes, for å unngå svelling. «Fritt» vann fører til større svelling enn ved normal bruk for platene.

Del 2: Montering av OSB på vegg/som taktro


Standard platetykkelser er 12, 15, 18 og 22mm. Standard plateformat er 1200x2400mm (netto 1198x2397mm) med not og fjær på to sider (TG2). Platene legges som plater på vegg og som taktro på luftet takkonstruksjon.

UNDERLAG FØR MONTERING

Bindingsverk og taksperrer skal være avrettet. Før montering av innvendige plater anbefales det at bygget er lukket, ventilert og oppvarmet. Alt mur/betong og pussarbeid som vil føre til økt fuktbelastning over tid skal være avsluttet før montering av plater.

MONTERINGSINSTRUKSER FOR VEGG


- Plater monteres i forband med platens lengderetning horisontalt langs veggen.
- Plater på vegg spikres med 5 spiker i skjøt og 4 spiker midt på platen.
- Det kan også benyttes skruer, det anbefales da og benytte seg av sponplateskruer.



MONTERINGSINSTRUKSER FOR TAKTRO

Bruksområder: Plater med minste tykkelse 15 mm kan brukes som bærende taktro i avstand cc 60 cm.

- Plater monteres i forband med platens lengderetning på tvers av sperrer.
- Plater limes ikke.
- NB: Plater bør beskyttes mot nedbør. Endeskjøter forsegles i byggeperiode.
- Plater på tak spikres med 5 spiker i skjøt og 4 spiker midt på platen.
- Det kan også benyttes skruer, det anbefales da og benytte seg av sponplateskruer.



Taktro plater legges i forband, og med lengste siden vinkelrett på understøttelsen. Skrift «This side Down» legges mot varm side slik at man kan stå under taket og lese skriften. Ekspansjonsfuge på langsider vil bli ca. 2-2,5 mm og er på den samme siden. Se bildet over.

TAKUTSTIKK:

Fritt utstikk på gavler uten ekstra understøttelse bør ikke være mer enn 150 mm for OSB- plater, såframt det ikke gjøres nærmere beregningskontroll av bæreevnen for den aktuelle konstruksjonen. Kanten må avstives med vindskibord e.l. (Utdrag fra Byggforskserien 525.861)

Del 3: Henvisninger og annen teknisk informasjon

TEK10 §13-19. BYGGFUKT

«Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging/forsegling at det ikke oppstår problemer med mugg – og soppdannelse, nedbrytning av organiske materialer eller økt avgassing. »

SVELLING OG DEFORMASJON

OSB Superfinish® ECO påvirkes av luftfuktighet, og lineær ekspansjon i plateplanet er ca. 2mm/m når fuktinnholdet endrer seg fra 35 til 85% RF. OSB/3 ECO er produsert etter EN-NS 13986 for bruk i klimaklasse 2. Klimaklasse 2 betyr at platene skal tåle fuktighet på 85% RF i noen få uker pr. år. Når platen blir utsatt for fritt vann vil den over tid kunne ha en svelling på inntil 15%, etter NS-EN 317. Ved luftfuktighet på over 85% vil økningen i platens tykkelse være 2-3%, svelling kan før uttørring være mer, men vil i hovedsak gå tilbake etter tørking. Deformasjon etter svelling vil gå tilbake med ca. 30-50%.

Fuktbestandighet. Limet i platene er vannbestandig. Plater i kvalitet OSB/3 tåler vanligvis eksponering med fritt vann i en begrenset byggeperiode, men i permanent bruk skal ikke platene utsettes for luftfuktighet som overstiger 85 % RF i mer enn noen få uker pr. år.

Fuktbevegelser

Det må gis rom for ekspansjon i plateplanet. Platene er 2397 (+/- 2 mm) lengde og de skal ikke slås helt sammen slik at en får ekspansjon mellom hver plate. Det anbefales en ekspansjonsfuge på 3 mm på kortsiden, og dette er særlig viktig på store flater/ tak og gulv. Større flater må deles inn i seksjoner med ekspansjonsfuge hver 7,8 meter a 5 mm mellom feltene da sperrene kan vri seg om platene sveller. En kan med fordel dekke tak til med presenning før takpapp legges.

I langskjøtene med not og fjær har platene innebygd ekspansjonsfuge i not og underside.

Platene legges alltid i forband med lengste side vinkelrett på takstoler, sperrer eller åser.

Ved legging bør kanter forsegles med tape eller maling da platene sveller om det kommer fukt i kanten.

Bruk FKs. Sicrall 60 gul tape fra Sika eller lignende. Byggearbeidet bør planlegges slik at taktekningen blir lagt umiddelbart etter at undertaket er montert.

DIMENSJONERING

Egenskap		Test metode	Enhet	Normal tykkelse			
				6-10	10-18	18-32	25-32
Bøyefasthet	Lengderetning	EN 310	N/mm ²	22	20	18	16
	Tverretning	EN 310	N/mm ²	11	10	9	8
Bøyefasthet etter syklisk test - Lengderetning		EN 321	N/mm ²	9	8	7	6
E-modul, Bøyning	Lengderetning	EN 310	N/mm ²	3500			
	Tverretning	EN 310	N/mm ²	1400			
Tverrstrekkfasthet		EN 319	N/mm ²	0,34	0,32	0,3	0,29
Etter syklisk test		EN 1087-1	N/mm ²	0,18	0,15	0,13	0,10
Etter knoketest		EN 321	N/mm ²	0,15	0,13	0,12	0,06

Svelling etter 24t	OSB/2	EN 317	%	20
	OSB/3	EN 317	%	15

SD VERDIER

Produkt	SD OSB 9 mm	SD OSB 12 mm	SD OSB 15 mm	SD OSB 18 mm	SD OSB 22 mm
OSB i Tørre forhold	0,45	0,60	0,75	0,90	1,10
OSB i fuktige forhold	0,27	0,36	0,45	0,54	0,66

Se også bygghetallblad 573.121 og 573.430 for mer detaljert forklaring på SD verdier, eller kontakt oss.

HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av OSB. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

HENVISNINGER

Byggforskseriens Bygg detaljer 571.050, 525.861, 573.121 og 573.430

✓ Teknisk godkjenning nr. 20155 ✓ BREEAM A20 ✓ BREEAM HEA-9 ✓ PEFC