



Erstatter: 2003-01-14

Dato: 2012-07-18

Casco Flislim Pasta 3461

Dispersjonsbasert, ferdigblandet flislim for montering av keramiske fliser på vegg. Ypperlig på mindre flater.

- Inne
- Ferdig blandet
- Vegg
- Til mindre flater

TEKNISK DATA

Basis:	Dispersjonsbasert flislim
Emballasje:	1 liter, 3 liter, 10 liter
Farge:	Lys Grå
Densitet:	1700 kg/m ³
Tørrestoffinnhold:	Ca 68 %
Løsningsmiddel:	Vann
Brukstid:	Ca 20 min
Ventetid:	Sugende underlag: Ingen Tette underlag: 10-15 min
Gangbar:	Ca 24 timer
Tørketid:	Kan fuges etter 1-4 døgn
Påføringstemp.:	Min +10°C.
Forbruk:	6 mm tanning 2,1 kg /m ² 8 mm tanning 2,8 kg /m ² 10 mm tanning 3,0 kg /m ²
Verktøy:	Casco flissparkel 6120
Oppbevaring:	12 mnd, svalt i uåpnet emballasje. Tåler ikke frost.

GENERELT

Ved oppbygging av våtrom, se brosjyren WetStop system for utfyllende veiledning, generell informasjon og bilder

BRUKSOMRÅDER

Til montering av keramiske fliser og mosaikk på vegger av betong, lettbetong, gipsplater, pussede-, malte- og tidlige fliselagte flater. På mindre flater i tørre rom også på trefiberplater. Fester på vinyltapet og limer styrenskum (isopor) og mineralull på sugende underlag, samt gipsplater på underlag av Leca, betong, jern og lign.

UNDERLAG

Underlaget skal være fast og godt rengjort. Ujevne underlag sparkles med Casco Husfix 3676. Sugende underlag primes med Casco Primer 3698. PVC og malte flater slipes med grovt sandpapir.

PÅFØRING

Påfør flislim Pasta med en tannet sparkel med 3 -6 mm tanning, avhengig av flisens bakside. Påfør lim med den glatte siden. Snu sparkelen og dra med den tannede siden gjennom limet. Ved montering av flisen, vri flisen forsiktig ned i limet. Påfør ikke mer lim enn hva som kan flissettes i løpet av 15 - 20 minutter.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: inneholder > 30 % sement.
Irriterende

Generelt bør god renslighet overholdes.
Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med vann før flislimet er herdet. Herdet flislim fjernes med aceton eller lignende

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no