



Helårs byggskum som kan brukes ned mot -10°C



Aerosolen leveres med engangshansker inni lokket

- Tetter, fyller, isolerer og monterer
- Hefter til de aller fleste materialer, også fuktige
- Motstandsdyktig mot vann, varme, kulde, aldring, etc.

BESKRIVELSE:

101 BYGGSKUM er et enkomponent polyurethan fugeskum.

101 BYGGSKUM er utviklet for bruk hele året, også ved minusgrader og lav luftfuktighet.

101 BYGGSKUM herder ved hjelp av fuktigheten i luften og danner et stivt og porøst materiale.

101 BYGGSKUM har svært god heft til de aller fleste materialer unntatt PTFE (Teflon).

Herdet 101 BYGGSKUM har både isolerende og støy-dempende egenskaper.

BRUKSANVISNING:

Arbeidstemperatur -10°C til +35°C.

1. Rist boksen før bruk.
2. Boksen brukes opp ned.
3. Best resultat oppnås ved å fukte overflaten på forhånd.
4. Overflaten bør være ren og fri for smuss, skitt, olje, fett, osv.
5. Fyll 3/4 av fugen, slik at det er plass for ekspansjon.
6. Dører, vinduer og karmen må forsterkes før påføring av skum.
7. Overskytende skum kan fjernes etter 12-14 timer.
8. Frossen boks varmes innedørs 1 døgn, eller i varmt vann i 4 timer.
9. Uherdet skum fjernes med acetone eller lignende. Fjern herdet skum kun mekanisk, ikke benytt varme.

TEKNISK

Basis	Polyuretan
Farge	Lys beige
Densitet	20-25 kg/m ³
Danner hinne etter	8 min (RH 65%)
Tørketid	Støvtørr etter 20-25 min ved 20°C
Full herding etter	< 10 timer
Brannklasse	B3
Isoleringsevne	33 mW/mK
Trykkfasthet	3 N/cm ² (DIN53421)
Arbeidstemperatur	-10°C til +35°C
Påføringstemperatur	Fra +5°C for 101 Byggskum aerosolen og mellom -10°C og +30°C for overflaten 101 Byggskum skal påføres
Temperaturmotstand	-50°C til +90°C (langvarig) -65°C til +130°C (kort tid)
Værbestandighet	Motstandsdyktig mot fuktighet og vann, men ikke UV-stråler (motstandsdyktigheten mot vann bortfaller om byggskummet skjæres)
Volum fra boks lagret i romtemperatur	ca 20 liter
Holdbarhetstid	12 mnd, uåpnet boks
Lagres og transporteres	Stående, tørt og kjølig
Forpakning	500 ml aerosol
Artikkelnummer	T599630
NOBB-nummer	24216160
EL-nummer	18 042 37
NRF-nummer	9511427

NB! Byggskum skal lagres/transporteres stående/vertikalt.

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relektas kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.