

TEKNISK DATABLAD

1. PRODUKT BESKRIVELSE

- 1.1 Format 2400 x 600 x 10,2 mm
1500 x 600 x 10,2 mm
900 x 600 x 10,2 mm
- 1.2 Pakking Høyde 2400: 2 paneler i hver pakke, netto 2,88 m² og brutto 2,98 m²
vekt cirka 23,0 kg (8,0 kg/m²)
Høyde 1500: 2 paneler i hver pakke, netto 1,80 m² og brutto 1,86 m²
vekt cirka 14,3 kg (8,0 kg/m²)
Høyde 900: 2 paneler i hver pakke, netto 1,08 m² og brutto 1,12 m²
vekt cirka 8,7 kg (8,0 kg/m²)
- 1.3 Oppbygning
- overflate Dekorativt høytrykkslaminat, HPL. Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks.
- kjernemateriale Kryssfiner, 7 lags.
- bakside Høytrykkslaminat, HPL. Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks.
- 1.4 Kantforsegling Forsegles med Casco AquaTett (eller tilsvarende) i våtsoner.
- 1.5 Installasjon Limfritt, mekanisk låsesystem, installeres i henhold til installasjonsveiledningen.
- 1.6 Klassifisering NBI teknisk godkjenning nr 2410.
- Godkjent produkt i henhold til Våtromsnormen (FFV)
MK godkjenning nr 7.32/1730.
- Godkjent produkt i henhold til By og Byg (BR08)
SITAC typegodkjenning nr 0066/06.
- Godkjent produkt i henhold til Boverkets Byggeregler (BFS)

2. GENERELLE KRAV

Betegnelse	Test standard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
2.1 Tykkelse av et element, t	EN 324-1	mm	± 0,4	± 0,4
2.2 Overflatelengde, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Overflatebredde, w	EN 324-1	mm	± 0,5	± 0,25
2.4 Vinkelretthet av et element, q	Diagonalavvik	mm	≤ 1,0	≤ 0,5
2.5 Åpning mellom elementene, o	EN 13329	mm	-	< 0,10
2.6 Omkant mellom elementene, h	EN 13329	mm	≤ 0,15	≤ 0,10
2.7 Dimensjonsvariasjoner etter endring i relativ fuktighet	EN 318	mm	-	δ _l snitt 2,4 δ _w snitt 2,6
2.8 Lysektehet	EN 20105 EN ISO 105	Nyanse skala Nyanse skala	Grå skala : ≥ 4 Blå ull skala: ≥ 6	> 4 > 6
2.9 Overflatehardhet	NT Build 059	mm	-	0,42
2.10 Motstand mot harde støt/fall	NT Build 066	m	-	1,0
2.11 Flekkbestandighet	EN 438.2.15	Karakter skala ¹⁾	Gruppe 1 & 2: 5 Gruppe 3 & 4: 4	5 5

1) = Karakter skala 1 til 5, hvor 5 er den beste karakteren = "Ingen synlig overflate endring".

Definisjoner: δ_lsnitt = dimensjonsvariasjoner, l δ_wsnitt = dimensjonsvariasjoner, w

3. ANDRE TEKNISKE DATA

Betegnelse	Test standard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
3.1 Formaldehyd, emisjon	EN 717-2	mg/(m ² * h)	-	E1
3.2 Ripefasthet	EN 438.2.25	N	> 3,0	> 3,0
3.3 Brannklasse	NS 3919	Klasse	-	K2 (kledning),
	EN 13501-1	Klasse	-	In2 (overflater) D _{f1} – s ₂ , d0
3.4 Fugeavvik	-	mm	≤ 1,0	< 0,5