

Euroloc (ny versjon)

1 PRODUKT BESKRIVELSE

Format 1285 x 192 x 7,0 mm
 Pakking 10 bord i hver pakke = 2,467 m² (14,4 kg)
 Mål, pakke (L x B x H) = 1300 x 205 x 73 mm
 40 pakker på hver pall = 98,69 m² (596 kg)
 Mål, pall (L x B x H) = 1310 x 840 x 870 mm

Oppbygning:

- ✓ Overflate: Direktelaminert dekorativt papir, DL. Papirene er impregnerert med melaminharpiks.
- ✓ Kjernemateriale: HDF (High Density Fibreboard).
- ✓ Bakside: Direktelaminert papir, DL. Papiret er impregnerert med melaminharpiks.

Installasjon: Limfritt, mekanisk låsesystem, installeres flytende i henhold til installasjonsveiledningen.

Klassifisering, i henhold til EN 685:

- Klasse 23: Stor hjemlig slitasje
- Klasse 31: Moderat offentlig slitasje



EN 13329-23/31

2 GENERELLE KRAV

Betegnelse	Test standard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
Tykkelse av et element, t	EN 13329	mm	$\Delta t_{\text{snitt}} \leq 0,50$ $t_{\text{maks}} - t_{\text{min}} \leq 0,50$	< 0,50 < 0,50
Overflatelengde, l	EN 13329	mm	$\Delta l \leq 0,5$	< 0,50
Overflatebredde, w	EN 13329	mm	$\Delta w_{\text{snitt}} \leq 0,10$ $t_{\text{maks}} - t_{\text{min}} \leq 0,20$	< 0,10 < 0,20
Vinkelretthet av et element, q	EN 13329	mm	$q_{\text{maks}} \leq 0,20$	< 0,20
Bananing, s	EN 13329	mm	$s_{\text{maks}} \leq 0,30$	< 0,30
Kuving, f bredde f_w og lengde f_l	EN 13329	%	$f_{w\text{-konkav}} \leq 0,15$ $f_{w\text{-konveks}} \leq 0,20$ $f_{l\text{-konkav}} \leq 0,50$ $f_{l\text{-konveks}} \leq 1,00$	$\leq 0,15$ $\leq 0,20$ $\leq 0,50$ $\leq 1,00$
Åpning mellom elementene, o	EN 13329	mm	$o_{\text{snitt}} \leq 0,15$ $o_{\text{maks}} - o_{\text{min}} \leq 0,20$	< 0,15 < 0,20
Omkant mellom elementene, h	EN 13329	mm	$h_{\text{snitt}} \leq 0,10$ $h_{\text{maks}} - h_{\text{min}} \leq 0,15$	$\leq 0,10$ $\leq 0,15$
Dimensjonsvariasjoner etter endring i relativ fuktighet	EN 13329	mm	$\delta l_{\text{snitt}} \leq 0,9$ $\delta w_{\text{snitt}} \leq 0,9$	$\leq 0,9$ $\leq 0,9$
Lysekthet	EN 20105 EN ISO 105	Karakter skala	Grå skala : ≥ 4 Blå ull skala: ≥ 6	≥ 4 ≥ 6
Statisk inntrykkendring	EN 433		Ingen synlig endring	Ingen synlig endring
Overflatens tverrstrekkfasthet	EN 311	N/mm ²	$\geq 1,00$	$\geq 1,00$

Definisjoner:

$$\Delta t_{\text{snitt}} = |t_{\text{nominell}} - t_{\text{snitt}}|$$

$$\Delta w_{\text{snitt}} = |w_{\text{nominell}} - w_{\text{snitt}}|$$

$$\delta l_{\text{snitt}} = \text{dimensjonsvariasjoner, l}$$

$$\delta w_{\text{snitt}} = \text{dimensjonsvariasjoner, w}$$

$$\Delta l = |l_{\text{nominell}} - l_{\text{målt}}|$$

3 KLASSIFISERINGS KRAV

Betegnelse	Test standard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
Slitestyrke	EN 13329	Omdreininger	AC 3: IP $\geq$ 2.000	IP $\geq$ 2.000
Slagfasthet	EN 13329	N & mm	$\geq$ IC 1	$\geq$ IC 1
Flekkbestandighet	EN 438.2.26	Karakter skala ¹⁾	Gruppe 1 & 2: 5	5
Sigarett	EN 438.2.30	Karakter skala ¹⁾	Gruppe 3 : 4	4
Effekt av møbelbein	EN 424		Ingen skade med type 0 stempel	Ingen skade med type 0 stempel
Effekt av kontorstol	EN 425		Ingen skade eller synlig overflate endring ved 25.000 omdr. med myke hjul	Ingen skade eller synlig overflate endring ved 25.000 omdr. med myke hjul
Tykkelsesvelling	EN 13329	%	$\leq$ 18 %	$\leq$ 18 %

1) = Karakter skala 1 til 5, hvor 5 er den beste karakteren = "Ingen synlig overflate endring".

4 ANDRE TEKNISKE DATA

Betegnelse	Test standard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
Formaldehyd - emisjon	EN 717-1	mg/m ³	E1: < 0,124	< 0,124
Brannklasse	EN 13501-1	Klasse	-	C _{fl} – s1
Sklisikkerhet	EN 13893	μ	$\geq$ 0,30	$\geq$ 0,30: Sklisikker (DS)
Låsestyrke	Intern	kg/m	-	800
Mønsterforskyvning	Intern	mm	-	+/- 2,0