

Erstatter: 2011-03-29

Dato: 2013-04-08

Casco MultiFix White 3711

Multifix White er et fleksibelt flislim basert på hvit sement for montering av glassmosaikk og fargeømfintlig naturstein. Kan benyttes på gulv og vegg. Gir ingen fargegjennomslag. Kan benyttes ute og inne og på gulv med varmekabler.

- Ute og Inne
- Støvredusert
- Gulv og vegg
- Hvit sement
- Gir ingen fargegjennomslag
- Til glassmosaikk og fargeømfintlig naturstein.
- Til varmegulv

TEKNISK DATA

Basis:	Flislim basert på hvitsement
Emballasje:	15 kg sekk med håndtak
Farge:	Hvit
Blandingsforhold:	5 kg pulver blandes med 1,5 liter kaldt vann
Brukstid:	Ca 3 timer ved +18 °C
Gangbar:	Ca 24 timer
Tørketid:	Kan fuges etter ca 24 timer
Påføringstemp.:	Min +5°C. Best mellom + 10°C og + 20°C. gjelder både underlag og pulver
Forbruk:	6 mm tanning 2,1 kg /m2 8 mm tanning 2,8 kg /m2 10 mm tanning 3,0 kg /m2
Verktøy:	Tannet sparkel
Oppbevaring:	12 mnd, svalt i uåpnet emballasje.

GENERELT

Ved oppbygging av våtrom, se brosjyren WetStop system for utfyllende veiledning, generell informasjon og bilder

UNDERLAG

Underlaget skal være fast, rent og svake overflater fjernes mekanisk. På Sugende underlag (f.eks. betong og sparklede flater) Primes underlaget med 1 del Casco Primer 3698 blandet med 5 deler vann. Varmekabler må være kalde og slått av før liming med MultiFix White

BLANDINGSFORHOLD

15 kg Multifix White blandes med 4,5 liter rent kaldt vann. Ved blanding anbefales å bruke drill med visp, ca 600 omdr/minutt. Den ferdigblandede massen skal være homogen og klumpfri.

PÅFØRING

Stryk ut sjikt av flislimet med den slette siden av en tannsparkel. Deretter fordeles limet med den tannete siden. Dra ikke ut mer enn du kan montere innen ca 30 minutter. Velg størrelse på tannsparkel etter type flis og underlag. Trykk flisene ned i det våte limet med en lett vridning. Tenk på at temperatur og luftfuktighet har innvirkning på tørketiden. Det gjelder både underlag og materialer. Fuging kan utføres tidligst etter 24 timer.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: inneholder > 30 % sement.
Irriterende

Generelt bør god renslighet overholdes.
Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med vann før flislimet er herdet. Herdet flislim fjernes mekanisk.

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no