

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Bindoplast 20



Produsent

AKZO NOBEL Dekorativ AS
Postboks 565
1411 Kolbotn

Produktnavn:

Bindoplast 20

Bindemiddel:

Akrylkopolymer

Tynningsmiddel:

Vann



Bruksområde

Bindoplast 20 er en halvmatt interiør lateksmaling for tak og vegger av puss, betong, lettbetong, glassfibervev etc. Bindoplast 20 gir en vaskbar flate. Brukes i f.eks. kjøkken, toaletter, kontorer etc. Inngår i Tintorama-systemet.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C til +35°C.

Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet (3 - 4 uker).

Vask av malte flater: Ved daglig renhold skal ikke temperaturen på vaskevannet overstige 40°C. Bruk av høytrykkspyler er ikke anbefalt. Bruk av vaskemidler med slipemidler skader overflaten. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

Våtslitasjemotstand: >2000 sykluser

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygienisk luftbehov :

-

Emisjon (FLEC-måling):

4 uker : < 10 ug/m³ h

26 uker : < 10 ug/m³ h

Det er utarbeidet Produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.



Vannbasert

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr.

Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med spesialavfallstype: 08 01 03 (vannbaserte malinger og lakker)

Tom og tørr emballasje er restavfall.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.