

EPD reference: NEPD-2196-1003-NO

Marnar Bruk AS

Royalimpregnert terrassebord



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 04.06.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2021.

Nr. 4407

Inneklima

Vurdering ikke påkrevd for dette produktet (benyttes normalt utenfor dampspærre)

Ressursbruk

Materialressurser	2	○
Energi	3	○

Helse- og miljø

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1	○
---	---	---

Drivhuseffekt

Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	3	○
------------------------------------	---	---

Produsent: Marnar Bruk AS

Generisk produkt: Terrassebord av behandlet trevirke

Produktgruppe: Dekker

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 10,68 kg/m² ¹⁾

Bygningdeler:

251 Frittstående dekker

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

57,0 % fornybar primærenergi

43,0 % ikke fornybar primærenergi

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)