

Beckers



Elegant Aqua Lackfärg Blank

Produkttype:

Elegant Aqua Lackfärg Blank er en vannfortynnbar lakkmalning basert på akrylatlateks. Den er beregnet på bruk innendørs.

Bruksområder:

Elegant Aqua Lackfärg Blank er hovedsakelig beregnet på bruk til snekkearbeid og møbler, både ved ny- og ommaling.

Spesielle egenskaper:

Elegant Aqua Lackfärg Blank gulner ikke og den hefter meget godt til overflater som tidligere er malt med olje- eller alkydmalning. Den lukter ubetydelig ved maling og under tørking. Elegant Aqua Lackfärg Blank kan benyttes både som grunnings- og dekkmalning.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel: Akrylatlateks.

Løsningsmiddel: Vann.

Tynner: Vann.

Materialforbruk: 8-10 kvm/liter og behandling.

Verktøy: Syntetpensel, filtrull med etterutjevning eller sprøyte.

Rengjøring av verktøy: Vann.

Overmalbar: Etter ca. 16 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet

Tørketid: Støvtørr etter ca. 4 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.

Glans: Blank, ca. 70.

Fargeutvalg: Inngår i Beckers brekkesystem, hvit, svart og standardfarger.

Brannfareklasse: Ikke brannfarlig.

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Elegant Aqua Lackfärg Blank

NYMALING

Forbehandling:

Grunn med Elegant Aqua Lackfärg Blank. Sparkle ujevnheter med Beckers Snickerispackel. Slip med et fint slipepapir. Støvtørk grundig med en fuktig klut.

Toppstrøk:

Ferdigmal 1 eller 2 ganger med Elegant Aqua Lackfärg Blank.

OMMALING

Forbehandling:

Rengjør med Målartvätt. Skyll grundig med vann. Blanke overflater slipes matte med et fint slipepapir. Fabrikksmalte (hardlakkede) overflater må alltid slipes grundig før maling. Skrap bort all løstsittende maling. Flekkgrunn bart treverk med Elegant Aqua Lackfärg Blank. Sparkle ujevnheter med Beckers Snickerispackel. Slip med et fint slipepapir. Støvtørk grundig med en fuktig klut. **Jern og stål:** Skrap og børst med stålbørste. Fete og skitne overflater rengjøres med Fettlösare. Grunn med Grepp Grundfärg.

Toppstrøk:

Ferdigmal 1 eller 2 ganger med Elegant Aqua Lackfärg Blank. **Fortynning:** Skal normalt ikke tynnes ut. Malingen kan spes med vann. **Påføring:** Syntetpensel, filt-rull med etterutjevning eller HVLP-sprøyte. **Rengjøring:** Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. **OBS!** Mal aldri på overflater som har en lavere temperatur enn +8 C.

GENERELLE RÅD

Malingen strykes ut rikelig. Fordi den tørker raskt, bør man unngå å male på halvtørr maling. Vent med det andre strøket til malingen er gjennomtørr. Malte kjøkenluker bør stå åpne minst 1 døgn før de stenges. Avlastningsflater som bord, hyller og bokser bør ikke belastes før etter 1 uke, da først har malingen oppnådd sin endelige hardhet.