

MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

Accoya – Produktgruppe 6560

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktbeskrivelse

Accoya er modifisert trevirke fra acetyliert Radiata-furu fra New Zealand Accoya er meget formstabil, minimal krymping og vridning og bearbeides på lik måte som vanlig treverk. UV-bestandig, med ett lyst, pent utseende.

3 Kontroll

Bordene skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Reklamasjoner skal med en gang meldes til forhandler før montering. Les hele *monteringsanvisningen* før monteringen starter

4 Egenskaper

50 års garanti mot råte ved bruk over vann og 25 år nedsenket i ferskvann. Accoya-trevirke kan om ønskelig overflatebehandles med semi- og ikke-dekkende fargesystemer. Tester gjort hittil viser at Accoya absorberer oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ubehandlet Accoya oppnår en elegant sølvpatina etter 2-3 år. Accoya er utmerket til overflatebehandling siden treverket er meget formstabil.

Bruksområder som dør- og vinduer, fasade, rekkverk, terrassegulv, utemøbler, innredninger, listverk osv.

5 Oppbevaring

Oppbevares på plant underlag med beskyttelse mot fukt og nedbør.

6 Montering av terrassebord

Accoya terrassebord med sidespor kan monteres på cc 600mm bjelkeavstand. Monteringen foretas med klips av typen Lumberloc. Skruer medfølger. For å hindre at impregneringsvæske trekker opp i bordene anbefales et sperrelag mellom bjelke og terrassebord, for eksempel grunnmurspapp eller plast. Det anbefales å påregne 10-15% kapp ved legging av Accoya terrassebord.

Se gjerne Byggforskeren for planlegging og for generelle detaljer rundt montering av blant annet terrassegulv. Byggdetaljer 517.111 - "Treterrasser på terreng" viser dimensjoner og løsninger. Skal du bygge balkong se Byggdetaljer 526.111, "Utkraget trebalkong", eller 526.413 "Understøttet trebalkong".

7 Liming

Siden Accoya® absorberer vann på en annen måte enn andre tresorter og er mer tørr, kan enkelte limtyper være mindre egnet og/eller få endret herdetid. Egnede limtyper for Accoya® er PU (Polyuretan), Epoxy, og EPI (emulsionpolymericocyanat og PRF (Fenol-resorcinollim)). Resultat fra liming med PVAC (trelim, polyvinylacetat) varierer veldig, og anbefales ikke for utendørs bruk. Liming med MUF (Melaminurea-formaldehydlim) anbefales ikke.

8 Festemidler

Det må kun brukes *rustfrie syrefaste skruer/innfesting* av Accoya®, A4 eller tilsvarende kvalitet. Galvanisert kan ikke benyttes. Accoya® forborres før skruing/spikring. Små deler bør stiftes sammen for å unngå sprekk.

MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

9 Overflatebehandling

Dersom Accoya-trevirket skal overflatebehandles bør det holdes tørt før bearbeiding. Likevektsfuktigheten i Accoya tre er relativt tørt (3-5% under normale forhold). Tre som har mer enn 8% fuktinnhold har mest sannsynlig mye "fritt" vann, og bør derfor tørkes før bruk.

Accoya® tre kan overflatebehandles med semi- og ikke-dekkende fargesystemer. Tester gjort hittil viser at Accoya® absorberer oljebaserte produkter raskere enn vannbaserte. Ta kontakt med malingsleverandør for råd om hvordan påføre overflatebehandling. I tilfeller hvor dekkende eller gjennomsiktig systemer blir brukt, bør det bli påført på alle sider med en minimum tykkelse som tilsvarer kravene til sluttproduktet og/eller instruksene fra malingsleverandør. Endaved bør forsegles med et passende produkt slik at beskyttelse mot vannopptak er tilnærmet lik på alle overflatebehandlede sider. Ta kontakt med malingsleverandør for flere råd.

10 Bruk

Accoya® tre tilbyr overlegen dimensjonsstabilitet og holdbarhet i klasse 1 iht. EN 350-2, EN113 og ENV 807 i risikoklasse 1-4 iht. EN 335-1. Varig kontakt med materialer som har pH9 eller høyere er ikke anbefalt. Den visuelle kvaliteten er beskrevet i "Accoya® Radiata Pine Lumber Grading Specifications". Kontakt med sink eller andre lignende metaller må unngås. De fleste typer messing og aluminium er greit. Accoya kan ikke legges direkte på impregnert materiale da grønnfargen kan trekke opp i Accoya. Legg et tynt lag papp i mellom trevirkene for å unngå dette.

11 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

12 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

13 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods..