

Byggsparkel Fin DR

Støvredusert, sementbasert håndsparkel. Brukes for oppbygging, fallbygging og for og reperere gulv og vegg innendørs og utendørs.

UNDERLAG

(Følg anbefalte sjikttykkelser og henvisninger for respektive underlag)

Betong	X
Sementbasert plate	X
Lettbetong	X
Klinker/Stein	X
Tre/sponplater *	X
Gulvgipsplate	X

* I våtrom og/eller keramisk underlag kontrollerer alltid gjeldende bransjeregler.

BRUKSOMRÅDE

(Følg alltid leverandørens anbefalinger)

Finsparkling	X
Fallbygging	X
Utendørs *	
Underlag for:	
PVC/Linoleum	X
Klinker, stein	X
Flytende tregulv	X
Stav parkett	
Maling	

* Mindre lagning, ikke steder der det vil bli belastet med f.eks veisalt.

TEKNISKE DATA

Egenskaper for herdet masse	
Bøystrekkfasthet ¹	F5
Trykkfasthet ¹	C25
Vedheft til underlag ¹	B1,0
Sjikttykkelse, mm	0–30
Egenskaper fersk masse	
Bearbeidlig i	10–20 min
Gangbar	30–60 min
Materialforbruk pr m ²	1,50 kg/mm

VANNFORBRUK

Liter pr 15 kg	3,2–3,5
----------------	---------

1 Enligt EN 13813

2 Enligt GBR

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forarbeide

Underlaget skal være rent og fritt for støv, sementhud, fett eller andre forurensinger som kan forhindre vedheft. Underlagets vedhefts og overflatefasthet bør ikke være under 0,5 Mpa.

Underlaget primes alltid med Finja Primer før sparkling. Med hensyn til primerens filmdanning skal underlagets temperatur ikke være under +10°C. En nystøpt betongplate avrettes ikke før tidligst etter en måned av hensyn til evt sprekkdannelser, p.g.a betongens krymping og platens setninger. Maks. fuktighet i underlaget 95 %.

Blanding

En sekk om 15 kg i 2,7–3,0 liter rent vann til en klumpefri masse, deretter i ytterligere 2 min. Blandingen av massen utføres med drill og visp. Variere vannmengden til ønsket konsistens.

Påføring

Den ferdigblandede massen fordeles på gulvet med slett stålparkel. Er det større ujevnheter, dras de med fordel av med en rettholt.

Etterbehandling

Eventuell finjustering i form av sliping, sikling eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig. Skrap av eventuelle "topper" eller "rygger" så snart massen er halvherdet, det sparer enormt mye slipejobb ved etterjustering.

Belegging

Før gulvbelegget skal man alltid forsikre seg om at selve underlaget er tilstrekkelig uttørket. Finja Byggsparkel Grov DR er beleggbar etter 1–3 timer. Den angitte tørketiden forutsetter et godt uttørkingsklima på +20°C, 50% RF og en viss luftutskifting. Følg beleggleverandørens anvisninger ved bruk av fuktfølsomme overflater for eksempel tregulv.

FORPAKNING/OPPBEVARING

15 kg plastlaminerte papirssekker. Oppbevares i tørre lokaler. Lagringstid i 12 mnd i uåpnet orginalsekk. Produksjonsdato oppgis på sekken.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn vad som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f. eks håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no.

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F", "I", and "N" are connected, as are "J" and "A". There are two horizontal lines underneath the letters "I" and "N".