

FDV – DOKUMENTASJON (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)

1. Bruksområde

Alloc Home er et laminatgulv til bruk i henhold til den europeiske bruksnormen EN 685 i både hjemlige og offentlige miljøer. Bruksklassen er definert til 23/32. Dette innebærer at gulvet kan nyttes i områder med høy trafikk i hjemlige miljøer og normal slitasje i offentlige miljøer.

2. Drift

For å opprettholde levetiden på laminatgulvet må det tas forhåndsregler mot unødig belastning av overflaten.

Møbler og tunge gjenstander bør forsynes med filtknotter.
Beskyttelsesmatter bør benyttes under kontorstoler med hjul.
Legg alltid en avtørkningsmatte av god kvalitet innenfor eventuelle ytterdører.

Innetemperatur og relativ luftfuktighet

Det ideelle innklimaet for treprodukter er å ha en relativ fuktighet mellom 40 til 60 % og en temperatur mellom 19 og 24 °C.

Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre dimensjoner. Ved kraftig ensidig uttørring kan denne dimensjonsendringen resultere i at gulvet skåler seg.

Statisk elektrisitet

Alloc Home er å betegne som et til dels isolerende gulv. Dersom den relative luftfuktigheten holdes rundt 50 % RF eller mer, vil dette redusere gulvets evne til å utvikle statiske ladninger.

3. Gulvvarme

I forbindelse med undergulvsvarme skal det legges ut PE-folie med tykkelsen min. 0,20 mm som fungerer som fuktsperre.

Alle varmeelementer må være slått av under installasjonen, og temperaturen i undergulvet må ligge mellom 18 og 20 °C. Gulvets overflatetemperatur må ikke overstige 28 °C. Husk at løse tepper og matter vil fungere som varmeakkumulatorer, og muligens øke overflatetemperaturen til mer enn anbefalt maksimum.

Effekten av gulvvarmen må ikke overstige:

- Varmekabler: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under Alloc gulvet).
- Varmematter: 60 W/m² (PE-folie installeres vanligvis direkte under varmemattene – konsulter din leverandør eller installatør).
- Vannbåren varme: Inn- og utgående vanntemperatur må reguleres slik at høyest mulig systemeffekt aldri vil gi en overflatetemperatur høyere enn 28 °C (PE-folie installeres direkte under Alloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis varmesystemet har vært slått av en lengre periode:

1. Den første uken settes varmen på lav temperatur, 18–22 °C.
2. Påfølgende uke kan varmen tilpasses iht. ovenstående.

4. Vedlikehold/rengjøring

Rengjøring

Det anbefales å bruke tørre rengjørings metoder.

Ved vanskelig rengjøring anbefales det å bruke en godt vridd klut med rent lunkent vann. Ved bruk av rengjøringsmidler i vannet, bør syntetiske rengjøringsmidler nyttes. Vi anbefaler Alloc Cleaner Plus, som er et fosfatfritt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel som tørker uten å etterlate striper og gir en behagelig duft. Organiske rengjøringsmidler etterlater en tynn film av fett på overflaten og vil resultere i visuelle skjolder i overflaten. Unngå å bruke for mye vann. Vannspøl skal tørkes opp.

NB: Ved vått gulv kan overflaten bli glattere og ha redusert sklisikkerhet.

Tørre metoder

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke kost, støvsuger eller mopp. Microfiber mopper er i så måte ideell.

Våte metoder

Vanskelige flekker kan tørkes av med en godt vridd fuktig klut.

Bruk aldri sterk konsentrert såpeløsninger på gulvet!

Ved svært vanskelig flekker kan de rengjøres etter tabellen som følger vedlagt:

Flekker	Fjernes med
Blod	Kaldt vann
Fett, salt, vin, sjokolade	Lunkent såpevann (syntetisk rengjøringsmiddel)
Gummi, olje, asfalt, skokrem, sot, neglelakk, leppestift	Aceton
Tusj, fargeblyant, tegnekritt, maling	Aceton/White sprit umiddelbart etter flekkdannelse
Voks fra stearinlys	Vent til det er hardt, skrap av forsiktig
Tyggegummi	Kjøl ned, skrap av forsiktig, rens med aceton

Vedlikehold

Alloc Home er et vedlikeholdsfritt gulv, som kun skal rengjøres etter metoder beskrevet under avsnittet rengjøring. Skader som rift og sår i overflaten kan repareres med ColorFill. Sterkt skadete gulvbord bør skiftes ut. Se Gulvlegger Guide.

Alloc Home kan behandles med Refresher/Polish for laminatgulv. Refresher/Polish legger en klar hinne på overflaten av laminatgulvet, som forsvinner ved trafikk. Dette vil kunne gi utslag i klarhetsforskjeller i overflaten, spesielt dersom trafikkerte og ikke-trafikkerte arealer sammenliknes.

En må kunne forvente små fargeforskjeller i de utfreste sporene dersom den totale gulvflaten utsettes for ulik mengde sollys over tid.

Demonterbarhet

Alloc Home kan demonteres og installeres igjen. På denne måten kan en bytte ut skadete gulvbord. Gulvet vil også ha en gjenbruksverdi i det man vil fjerne Alloc Home.

Ved en demontering pass på at en alltid bøyer gulvbordet en skal ha opp, opp slik at en ikke skader låselisten. Se leggeanvisning for Alloc Home eller Gulvlegger Guide.

Deponering skjer i henhold til sikkerhetsdatablad (HMS) for Alloc Home.



EN 13329-23/32

Dok.nr: CM-1002-1H	Dato: 1.2.2010
Erstatter: CM-0711-1H	Side: 3 av 3

5. Transport og lagring

Alloc Home er pakket i merkede kartonger som er beskyttet av perforert krympeplast. Dette gjør at pakkene kan lagres og transporteres uten temperaturbegrensninger, men pakkene må skjermes for regn, snø og langvarig sterkt lys. Kartongene bør unngå støt langs kantene.

6. Helse og miljø

Alloc Home testes i henhold til europeiske normer for emisjon og giftighet, og anbefales av Norges Astma og Allergiforbund.



Produktet er testet og funnet godkjent ved en rekke europeiske brannlaboratorier.

7. Mer informasjon

For nærmere informasjon om Alloc Home eller andre produkter som leveres av Alloc AS, henviser vi til Alloc brosjyre materiell, eller besøk oss på vår hjemmeside: www.alloc.no

Ta gjerne kontakt med Alloc Kundeservice på telefon 815 32 830 eller pr e-mail: alloc@alloc.no