

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI RETT PÅ JERNET

Sementbasert rustbeskyttelse
og heftbro.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Rett på Jernet er en to-komponent sementbasert korrosjonsbeskyttelse som benyttes på metall, armeringsjern o.l. i mur- og betongkonstruksjoner, og som kontaktsjikt på metall-, mur- og betongflater for reparasjonsmørtel.

Forarbeid - Underlag

Metalloverflater må være rengjort for rust, og fri for løse partikler, støv, fett m.m. Mur- og betongflater må være fri for løse partikler, støv, fett m.m.

Utblanding

Væskedelen blandes med pulveret, og røres ut til klumpfri masse med drill med visp eller universalmixer. Det skal ikke tilsettes vann. Dersom pakningen deles er blandingsforholdet etter vekt 1 del væske til 2,5 deler pulver. Brukstil utblandet masse ca. 1 time.

Bruksmåte

Hey'di Rett på Jernet påføres i to strøk med kost, andre strøk foretas når det første er avbundet, samme dag eller senere. Det skal påføres minimum 1 mm tykkelse pr. strøk. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid - Etterarbeid

Skal skadeområdet fylles igjen med reparasjonsmørtel utføres dette med Hey'di Fiber etter 1 døgn. Overflaten forfuktes, deretter påføres kontaktsjikt med nok et strøk Hey'di Rett på Jernet, hvorefter Hey'di Fiber påføres "vått-i-vått" i heftstrøket.

Forbruk

Ca. 2 kilo pr. m².

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

3,5 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Heftfasthet etter 28 døgn: 3 N/mm²

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 180

GTIN nr: 7054150001809

Nobb nr: 21792940

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 07.10.14



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.