

Film wire kryssfiner

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av bjerk med en fenolfilm på begge sider. Filmen er som regel mørk eller lys brun og med et wiremønster (anti-skli) på den ene siden. Filmtykkelsen er normal 120gr/m², men kan også forekomme med 167 og 220gr/m². Platene leveres i tykkelsene 9-27mm i formatet 3000x1500. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel. Kantene på kryssfineren er forseglet med en akrylmaling. Densiteten på filmbelagt bjerk er 600-650 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP- Water and Boil Proof) Platene har ytterfiner som tilsvarer kvalitet I/. Fukttinnholdet i platene er 8-14 % RF.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vanlig vedlikehold

Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved utendørs bruk må kantene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med maling være 1-2 ganger pr år. Dette gjelder spesielt kantene da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er stor. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje, må det dette forsegles med maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det å olje filmen for å øke gjenbruket av platene.

Gode rom

3 MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Moelven Wood AS
Organisasjonsnr. NO 9418 09030 MVA
Postadresse Sagvegen
Postnr. og poststed 2074 Eidsvoll Verk
Telefon (+47) 63 95 97 50
Telefax (+47) 63 95 97 80
E-post post.wood@moelven.no
Internettadresse www.moelven.no

Gode rom