



weberfloor 4033 SuperFlow Fibre

- Fiberforsterket
- Belegges raskt
- Rask gangbar

Beskrivelse

weberfloor 4033 er en sementbasert, selvutjevne fiberarmert sparkelmasse. Den er spesielt egnet til manuell utlegging i sjiktkkelse 0-10 mm. Kan også med fordel pumpes, sjiktkkelse 2-10 mm. Til innvendig bruk. Vannbehov 24-26%.

Påføringsmetode

- Manuell påføring
- Pumpbar

Bruksområde

weberfloor 4033 er utviklet for renovering av gulv innendørs. Egnede underlag er tregulv, svak betong, gipsplater og keramiske fliser. Ved utlegging på tregulv skal avrettingslaget ha en tykkelse på ca. en tredjedel av tregulvet. weberfloor 4033 danner et fast underlag som er egnet til alle typer belegg (unntatt epoxy). Produktet må alltid belegges. Kun til bruk innendørs.

Underlag

weberfloor 4033 kan brukes på følgende underlag; sementbaserte avrettingsmasser, ny og svak betong, kalsiumsulfatbaserte avrettingsmasser, magnesittmasser, fliser og tregulv. Før påføring på tregulv må eventuelle løse bord festes med skruer eller spiker og alle sprekker og hull >2 mm må forsegles.

Forbehandling

Underlaget må være fast, tørt og fritt for støv og forurensninger som forringer vedheft. Glasserte fliser må alltid slipes med finkornet slipeskive. Underlaget skal ha en overflatefasthet på minst 10 N/mm². Overflaten skal primes i henhold til Webers anvisninger med enten weberfloor 4716 Primer, weberfloor 4710N Epoksyprimer eller weberprim 803, i de to siste i kombinasjon med avstrøing med tørr sand. For sterkt sugende underlag kan det være nødvendig å prime to ganger. For ytterligere opplysninger, se Produktdatablad for gjeldende primer. Dersom det er tilsig av fukt i konstruksjonen må alternativ fuktsikring brukes. Temperatur i luft og undergulv skal være mellom 10 og 25° C.

Blanding

Ved maskinell legging må weberfloor 4033 blandes med en av Webers blandepumper. Ved bruk av blandepumpe kontrolleres vanntilsetningen jevnlig ved kontroll av utflyt med Webers utflytsring.

Manuell blanding utføres med drill og visp i minimum 2 minutter. En 25 kg sekk blandes med omtrent 6.0-6.5 liter vann. Ved bruk av for mye vann vil massens egenskaper forringes, styrken vil reduseres og faren for svinn og sprekker økes. Massen er bearbeidbar i ca 20 minutter etter blanding. Utstyr rengjøres med vann.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca 1.5 kg/m ² pr mm sjiktkkelse
Minimum sjiktkkelse	1 mm
Maksimum sjiktkkelse	10 mm
Påføringstemperatur	Underlag: 10-25°C. Omgivelsesluft: 10-30°C
Brukstid	15-20 minutter ved 20°C og 50% relativ luftfuktighet. Forkortes ved høyere temperatur, forlenges ved lavere temperatur.
Herdetid før gangbelastning	2-4 timer
Fiber	Ja
Trykkfasthetsklasse	C 25 NS-EN 138922
Trykkfasthet 28 døgn	> 25 N/mm ² NS-EN 13892-2
Bøgestrekkfasthetsklasse	F 7 NS-EN 13892-2
Bøgestrekkfasthet, 28 døgn	> 7 N/mm ² NS-EN 13892-2
Lagring	Kan lagres i 6 måneder etter produksjonsdato i tørt miljø.
PR-nummer	94161

Utførelse

Dersom materialet pumpes er maksimumbredden på arbeidssområdet 10-12 meter. Dersom arbeidsområdet overskrider dette må gulvflaten oppdeles med stengelist. Etter utlegging må overflaten gattes med en stål- eller tannsparkel, eventuelt med piggrulle.

Etterbehandling

Nylagte sparkelmasse må beskyttes mot trekk, direkte sollys og varme. Når overflaten er klar for gangtrafikk må lokalt ventileres. Temperaturen i underlaget og i lufta må ikke understige 10°C under legging og den påfølgende uka. Det må ikke benyttes luftavfuktere de to første dagene etter legging.

Vær oppmerksom på

weberfloor 4033 må tildekkes med belegg.

Sikkerhetsforskrifter

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <http://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html>

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet: <http://www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/>

[miljo-iso-14001.html](#)

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.