

SikaBond®-530

Trelim for innendørs bruk, D2

Produkt- beskrivelse

SikaBond®-530 er et 1- komponent løsemiddelfritt vannbasert PVAc lim.

Bruksområder

SikaBond®-530 er velegnet til innendørs liming av alle typer tre.

Produktegenskaper

- 1-komponent, klar til bruk
- Vannbasert
- Enkelt å påføre
- Høy styrke
- Hurtigherdende
- God vedheft til alle tresorter
- Gir en fargeløs limfuge

Tester

Godkjenning / Standard

Oppfyller EN204/205, klasse D2.

Produktdata

Form

Farge

Hvit (fargeløs etter herding)

Emballasje

250 ml plastflaske (12 flasker pr kartong)
750 ml plastflaske (12 flasker pr kartong)
5 l kanne

Lagring

Oppbevaring / holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdato dersom lagret i uåpnet og uskadd original
emballasje, i tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys og ved temperatur
mellom +10 °C og +25 °C.

Beskyttes mot frost.



Tekniske data

Kjemisk base	1-komponent lim, polyvinyl acetat dispersjon
Tetthet	~ 1,1 kg/l
Åpentid	~ 15 minutter ved 20 °C
Presstrykk	2 - 4 kg/cm ²
Presstid	5 – 10 minutter ved 20 °C på jevnt og høvlet tre. Tre med tett fiberstruktur eller spenninger krevet dobbel presstid.
Viskositet	~10.000 mPa*s
Tørrestoffinnhold	~43 %
Temperaturbestandighet	-30 °C til +80 °C

System-informasjon

Bruksdetaljer

Forbruk	~0,2 l/m ²
Underlagets beskaffenhet	Underlaget skal være rent og tørt, homogent, plant, fritt for fett, støv og løse partikler. Maling, lakk og andre løstsittende underlag må fjernes.

Påføringsforhold / Begrensninger

Overflatetemperatur	Under liming, og inntil SikaBond®-530 er fullstendig herdet må overflatetemperaturen være >+10 °C.
Omgivelsestemperatur	Mellom +10 °C og +30 °C
Overflatefuktighet	For SikaBond®-530 skal treets fuktinnhold være mellom 7 % - 15 %.

Påførings-instruksjoner

Påføringsmetode / Verktøy	SikaBond®-530 påføres rett fra flasken eller med pensel, sparkel, limrulle etc. Etter påføring og innen 10 min. settes limflatene i press. Ved fuge og kantliming gir dobbeltliming det beste resultat. Ved pluggliming bør limet påføres både plugg og hull. Ikke herdet lim på overflaten fjernes umiddelbart med en fuktig klut.
Rengjøring av verktøy	Rengjør verktøy og påføringsutstyr med vann umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Lim på huden kan fjernes med såpe og vann eller Sika® TopClean-T.
Merknader om bruk / Begrensninger	For optimale resultater bør temperaturen være +20 °C, men kan være ned til +10 °C. Ved lave temperaturer økes presstiden betydelig. Limet skal ikke tynnes. Beskytt mot frost.

Målte verdier

Alle opplysninger i dette Produktdatabladet er basert på laboratorietester. Aktuelle målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

Lokale regler

Som et resultat av spesifikke lokale bestemmelser, kan egenskapene til dette produkt variere fra land til land. Vennligst konferer lokalt produktdatablad for eksakt beskrivelse av påføringsområder og egenskaper.

Helse, miljø og sikkerhet

For informasjon og råd om sikker behandling, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukeren konsultere oppdatert sikkerhetsdatablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av Produktdatablad og Sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.



Sika Norge AS
Postboks 76
Industriveien 22
1483 Skytta
Norge

Tlf.: 67 06 79 00
Faks: 67 06 15 12
www.sika.no

