

Aquarelle gulv

Produktbeskrivelse:

Aquarelle er bygget opp med et 0,35 mm tykt slitesjikt av transparent PVC uten fyllstoff. Overflaten er preget med en silkematt struktur tilpasset de aktuelle design. Baksiden er kompakt PVC uten armering, noe som gir belegget større formbarhet og dermed enklere montering i våtrom.

Bruksområder:

Aquarelle tilfredsstiller kravene i NS-EN 13553 for gulv i våtrom i bolig.

Produktets slitestyrke, formbarhet og renholdsegenskaper gjør at belegget er velegnet på en rekke bruksområder.

Spesifikasjoner:

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		2	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke testet
Antall farger		12	Branntest	EN ISO 13501-1	Klasse B _{fl} s1
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN ISO 105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	15-25 lm	Varmedledningsevne	DIN 52612	0,01 m ² k/w
Totaltykkelse	EN 428	1,5 mm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	-
Slitesjikt	EN 429	0,35 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m ²	EN 430	2.400 g/m ²	Elektrisk motstand	EN 1081	ca 10 ¹⁰ Ω
Slitasjemotstand	EN 660-1	Gruppe T	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	-	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	Ikke testet
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,10mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	Ikke testet

Legging:

Aquarelle kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Belegget skal endesnues.** Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett - som leveres i tilpassede farger. **OBS! Enkelte kontaktlim typer kan misfarge belegget.**

Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Belegg i våtrom bør ikke polishbehandles da gulvet kan bli for glatt. Ved valg av lyse farger må renholdet tilpasses. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 27°C, konferer trykksaken "Fakta om vinyl".

Restfuktighet i undergulv før legging:

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberp l.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	≤ 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	≤ 85%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%



Wetroom concept

DESCRIPTION

Granit Multisafe: homogeneous single layered vinyl flooring with studded surface for use in wetroom. In sheet form. Product standard: EN 649.

Aquarelle Wall HFS: compact printed vinyl wallcovering for use in wetroom. Fire treated Bs2. Sanitized® treatment. In sheet form. Product standard: EN 235.

Technical data	Standards	Granit Multisafe	Aquarelle Wall HFS
Classification	EN 685 EN 259 UPEC	31 U4 P3 E2/3 C2	Heavy duty
Total thickness	EN 428	2.50 mm	0.92 mm
Wear layer thickness	EN 429	2.00 mm	0.12 mm
Total weight	EN 430	3 060 g/m ²	1 500 g/m ²
Abrasion group	EN 660-1 EN 660-1	Group P: ≤ 0.15 mm Group P: ≤ 4.00 mm ³	-
Static indentation	EN 433	Approx 0.03 mm	-
Dimensional stability	EN 434	≤ 0.40%	Lengthwise : ≤ 0.60 mm Widthwise : ≤ 0.20 mm
Curl resultant to heat	EN 434	-	≤ 0.8 % ≤ 2 mm
Reaction to fire	EN 13501-1	B _{fl} s1	B-s2, d0 on gypsum plasterboard and on A1 or A2 substrate
Marine equipment	IMO FTPC Part 5 and 2 IMO Res. A653	 0575	
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R10 μ ≥ 0.3	-
Bare foot test	DIN 51097	Class C (27°)	-
Seam strength (N/50 mm)	EN 684	-	≥ 150
Electrical properties	EN 1081 EN 1815	approx 10 ¹⁰ ohms < 2 kV	-
Impact sound reduction	EN ISO 140-8 EN 717/2	ΔL _w = approx. + 4 dB	-
Acoustical absorption	NF EN ISO 354 α _w	-	0.05 (H)
Chemical resistance	EN 423	Good resistance	Good resistance
Resistance to bacteria	NF EN ISO 846	Does not favour growth	Sanitized® High fungi effect
Thermal resistance Underfloor heating	EN 12524	0.013 m ² K/W Suitable - max 27°C	-
Colours		12	18 + 3 borders
Form of delivery	EN 426 EN 259	Rolls: 25 lm x 2 m	Rolls: 35 lm x 2 m Borders: 49 cm x 30-35 m

Aquarelle Wall HFS Art. code	Welding rods	NCS codes
3942 018	1292991	S 1010-B
3942 019	1287260	S 1015-Y10R
3942 020	1287261	S 1002-Y
3942 021	1287262	S 2020-R90B
3942 022	1287263	S 1510-R90B
3942 023	1287264	S 1010-B70G
3942 024	1287265	S 0907-B80G
3942 025	1287266	S 1015-G60Y
3942 026	1287267	S 1020-Y10R
3942 027	1287268	S 1015-Y30R
3942 028	1287269	S 1020-Y30R
3942 029	1287270	S 2030-Y50R
3942 030	1287271	S 1015-Y50R
3942 031	1289514	S 1005-Y40R
3942 032	1288123	S 0804-Y30R
3942 033	1288126	S 1500-N
3942 034	1292801	S 1000-N
3942 035	1287272	S 1005-R20B

Granit Multisafe Art. code	Welding rods	NCS codes
3476 331	1287244	S 1010-B70G
3476 332	1287245	S 1015-G60Y
3476 333	1287246	S 1005-R20B
3476 334	1287247	S 2030-Y50R
3476 335	1287248	S 1020-Y30R
3476 379	1292379	S 1510-R90B
3476 383	1292383	S 0804-Y30R
3476 770	1288255	S 1005-Y40R
3476 772	1291772	S 1015-Y30R
3476 776	1292656	S 2020-R90B
3476 779	1292617	S 0907-B80G
3476 782	1294680	S 1500-N

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (05/07).

For more detailed technical information, please contact Tarkett.

Follow Tarkett's installation and maintenance instructions carefully. These instructions are available upon request.



TARKETT SALES COMPANIES

www.tarkett-commercial.com

> **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 96 34 73 73 > **Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 > **Baltic States:** Tarkett SAS – Tel. +370 37 262 220 > **Belgium:** S.A. Tarkett NV – Tel. +32 2 520 04 67 > **China:** Tarkett Asia Pacific Limited Shanghai Representative Office – Tel. +86 (21) 62 88 15 38 > **Czech Republic:** Tarkett SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 > **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 > **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 5406 5870 > **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 > **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 6233 810 > **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 2 10 576 3889 > **Hong Kong:** Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 2511 8716 > **Hungary:** Tarkett SAS – Tel. +36 1 437-8150 > **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 02 893 411 > **Luxembourg:** Tel. +352 949 211 8804 > **Middle East:** Tarkett Middle East – Tel. +961 1 75 2363/4 > **Netherlands:** Tarkett Benelux B.V. – Tel. +31 76 57 80 760 > **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 > **Poland:** Tarkett Sp. z o.o. – Tel. +48 22 598 08 81 > **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 > **Russian Federation:** Tarkett Russia – Tel. +7 4 95 777 69 83 > **Slovakia:** Tarkett SAS – Tel. +421 37 6515 404 > **Singapore:** Tarkett Far East – Tel. +65 67 43 53 84 > **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 • (44) 569 12 21 > **United Kingdom:** Tarkett-Marley Floors Limited – Tel. +44 (0) 1622 854 040 > **Slovakia:** Tarkett SAS – +421 37 6515 404 > **Spain:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 > **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 > **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 > **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +380380 (44) 569 12 21 > **North America:** Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 > **Tarkett Inc. USA:** Tel. +1 713 869 5811 > **Tarkett International:** Tel. +49 6233 811 755 – Tel. +33 41 20 41 01