



HEY'DI FIN GAMMEL SLEMMING

Kalkbasert dekorslemming for kalk, mur og betong.

Beskrivelse

Hey'di Fin Gammel Slemming er en kalkbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av kalkbaserte underlag, mur og betong. Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med vann og gir en dekorativ, matt overflate.

Bruksområder

Inn- og utvendig på kalkbaserte underlag, betong, puss, tegl og annet murverk, både nybygg og historiske bygninger. Benyttes også i landbruksbygninger, fjøs m.m. for dekorativ og desinfiserende effekt. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er + 6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Faste, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Svake, sugende flater må primes med Hey'di Fasadeprimer. På tidligere kalkede flater er lett børsting tilstrekkelig forbehandling. Til utbedring av sår og skader benyttes Hey'di Fiber eller Hey'di KC mørtel.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost. Benytt ca. 3-3,25 liter vann til 10 kilo Hey'di Fin Gammel Slemming. La blandingen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Utblandet masse må brukes fortløpende. Massen vil stivne noe under arbeidets gang, og kan spes med noe mer vann.*

Blanding skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Slemming på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

* Gjelder kun hvit. Pigmentert vare må blandes med nøyaktig lik vannmengde og strykes på samme måte for å redusere fargeforskjeller. Innenfor samme område må det arbeides kontinuerlig, og skjøtene strykes "vått-i-vått". Pigmentert kalkslemming vil aldri gi optisk helt homogen overflate.

Tørketid

Hey'di Fin Gammel Slemming herder (karbonatiserer) ved hjelp av kuldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i ca. 2-3 døgner etter påføring.

Forbruk

Slemming: ca. 1-1,5 kilo pr. m² pr. strøk.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

20 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning:ca. 3-3,25 l/10 kg
Materialforbruk: 1-1,5 kg/pr. m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timer
Heftfasthet 1,4 N/mm²
Vanndampdiffusjon 0,9 g/m²hmmHg (2 strøk)

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 371
GTIN nr: 7054150003711
Nobb nr: 23066137

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkter inneholder kalk som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 22.01.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.