

ARDEX A 46

Hurtig utendørs sparkelmasse

ARDEX A 46

Utendørs
Innendørs

Svømmebassenger
Trapper
Terrasser
Våtrom

- Kan brukes som slitelag
- Lagtykkelser fra 2 til 30 mm
- Gangbar etter 2-3 timer



ARDEX A 46

Sigefri utendørs hurtig sparkelmasse



ARDEX A 46 er en meget smidig sparkelmasse som kan brukes på alle faste, sugende overflater som betong, sementpuss, murverk, og lign.

ARDEX A 46 har så god vedheft at den kan brukes på de fleste rene overflater uten priming eller forvanning. ARDEX A 46 kan tilskjæres, fises og glattes.

ARDEX A 46 er en ny, hurtig sparkelmasse, som gir helt nye muligheter for å løse alle former for reparasjons-oppgaver innendørs og utendørs, og er ideel til reparasjon av områder hvor trafikken skal foregå uhindret døgnet rundt.

Med ARDEX A 46 kan man enkelt og hurtig utføre reparasjoner på trapper, balkonger, svalganger og fasader, i våtrom, på kjeller-gulv, og ikke minst i svømmebassenger, uansett om det er private eller offentlige anlegg .

Allerede etter ca. 2 timer er ARDEX A 46 gangbar, og neste dag kan flisene legges i ARDEX X 701 S, som er gangbar etter 1½ time.

Til fuging anbefales ARDEX GK klinkerfug som er gangbar etter 1½ time.



ARDEX A 46 er velegnet til reparasjoner før flislegging og maling, og kan også brukes som ferdig overflate (slitelag) på alminnelige gangarealer.

ARDEX SKANDINAVIA AS

Jerikoveien 10 b

1067 Oslo

telefon 22 61 05 00

telefaks 22 61 05 75

e-post: ardex@ardex.no

www.ardex.no



TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:

6 - 7 l vann pr. 25 kg pulver.

Materialforbruk:

1,4 kg pulver pr. mm²

Bearbeidings tid:

15 - 20 min. ved 20 ° C

Gangbar:

Etter 2 - 3 timer

Belegningsklar:

Etter 24 timer

Trykkstyrke:

10 N/mm² (1 døgn)

15 N/mm² (7 døgn)

20 N/mm² (28 døgn)

Avtrekkstyrke:

1,5 N/mm² (7 døgn)

Overmales etter:

2 døgn ved 5 mm.

5 døgn ved 10 mm.

10 døgn ved 30 mm.

Frostbestandig: Ja

Bestandighet

Ovenfor strøsalt: God

Gulvvarme: Ja

Lagring tørt: 6 mnd.