

# AeroDek Robust Plus takpanner

## Produktbeskrivelse

AeroDek Robust Plus takpanner er produsert i kaldvalset stål. Stålplatene er belagt med rustbeskyttelse med 250 g/m<sup>2</sup> zinkmagnesium. Oversiden har 7-10 µm polyuretanprimer, 200 µm farget akryl, steingranulat og klar akryl. Undersiden er belagt med polyester.

Produktet leveres i fargene: pepperstone og grå antikk.

## Bruksområde og -betingelser

AeroDek Robust Plus benyttes som tekking på luftede tak med fall ned til 10°. Forutsatt at undertaket har dokumentasjon for bruk ved aktuelt takfall. Ved diffusjonstette undertak bør konstruksjonen være kryssluttet.

Se også Byggforskeren 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring, 544.103 Tekking med profilerte metallplater, og 525.931 Snøfangere.

## Tilbehør

- Mønepanner
- Gavlbleslag, lange og korte
- Overgangsbeslag mot vegg
- Kilrennesystem, med avslutninger
- Luftehatte
- Pipeinndekning
- Skruer/coilpiker
- Stigetrinn
- Feieplata
- Snøfangersystem

## Avfallsbehandling

AeroDek takpanner sorteres som metall på byggeplass og leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:


NS 9431: 1452 | 0014 | 6000 | \_ \_ \_ \_

EAL: 17 04 05

Tabell 1, tekniske data

Egenskap	Verdi	Enhet
Totalmål, b x h	1290 x 360	mm
Dekkende mål, b x h	1230 x 320	mm
Dekkeevne pr. plate	0,39	m <sup>2</sup>
Vekt	7,1	kg/m <sup>2</sup>
Dimensjonsstabilitet	12.10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	-
Egenskap ved brannpåvirkning	E	Euroklasse
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning	B <sub>ROOF</sub> (t2)	-

# AeroDek Robust Plus takpanner



1. Klar akryl
2. Granulat
3. Farget akryl
4. Polyuretan primer
5. Zinkmagnesium
6. Stål
7. Zinkmagnesium
8. Primer

Figur 1, oppbygning av AeroDek Robust Plus

Tabell 2, krav til undertak

Takfall	Undertak
>10 – 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med Icopal asfalt underlagsbelegg; f. eks. Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D, eventuelt med gammel tekning som asfalt takbelegg. Diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Supra eller Diffex med bruk av tettebånd under sløyfene. Se egne leggeveiledninger.
> 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater med Icopal asfalt underlagsbelegg, eventuelt med gammel tekning som asfalt takbelegg eller shingel. Diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Supra, Diffex eller Divoroll Top. Se egne leggeveiledninger.

Ved lang tids eksponering av undertaket eller undertaksbelegget skal det benyttes tettebånd under sløyfene.

Identifikasjonskode CE-merking: DoP nr. 006 -2020/01/01 AeroDek Robust Plus. Harmonisert teknisk spesifisering iht. EN 14782:2006