

SPONPLATELIM ORIGINAL

För Limning av spånskivegolv

Produktbeskrivning:

För limning av spånskiveundergolv, i not & träbjälklag. Limning enligt plattformsprincipen, ger fuktbeständig membranfunktion samt motverkar golvknarr.

Användningsområde:

Bildar ett vattenfast membran. Ska använd i kombination med skruv enligt anvisning från skivleverantören. Produkten är frystålig men ohärdad produkt blir "trögare" vid låga temperaturer. Rengör spill med rengöringsduk/spray.

Tekniskadata:

Typ	Syntetgummi lösningsmedelburen
Härdningssystem	Lufttorkande
Konsistens	Smidig pasta
Torrhalt [vikt%]	~83
Färg	Gulbeige
Förpackning [ml]	300
Övermålningsbar*	Ja
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-30 till +90
Lösningsmedel	Främst alifatiska kolväten
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	12
Lagringstemp, idealisk [°C]	5-25
Fryskänslig	Nej, klarar kortare lagring i köld
Öppentid [min]	5

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga. När det gäller lösningsmedel innehållande produkter rekommenderas alltid att spärr grund används. För MS/Hybrid produkter bör försiktighet iaktas vid användandet av Oljebaserade (alkyd) ytbehandlingar – kraftigt förlängda torktider kan inträffa. För alla elastiska och flexibla produkter rekommenderas generellt att aldrig övermåla. Lack och färg är sällan elastiska vilka då oftast spricker, i sällsynta fall kan detta ge sprickor även i underliggande förband (fog & lim) För MS /Hybrid polymer erhålles bästa resultat vid övermålning vått i vått inom 4 timmar efter applicering, efter rengöring med aceton kan all MS övermålas när som helst efter härdning.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

Gör så här/applicering:

Omgivnings- och materialtemperatur ska vara inom $-10^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$, bästa resultat fås vid $+20^{\circ}\text{C}$. Patronen bör vara rumstempererad. Kontrollera att materialet som skall limmas tål lösningsmedel. Se till att underlagen som skall limmas är rena, fria från damm och lösa partiklar samt helst torra och fett/oljefria. Observera att SPONPLATELIM ORIGINAL oftast fäster mot fuktiga, kalla och inte helt perfekta ytor. Om skivorna och/eller bjälklaget är väldigt fuktiga så ökar risken för knirk i golvet. Skivorna och bjälklaget ska vara fira från vatten, is och snö vid montering. Om nödvändigt rengör ordentligt, använd sprit, aceton eller annat lämpligt snabbavdunstande lösningsmedel som inte lämnar rester, nafta kan ge oljehinna som kan ge vidhäftningsproblem. Observera att det kan ta olika tid för produkten att torka beroende av temperatur. Vi lägre temp tar det längre tid, vid varmare omgivning än rumstemp kan det gå mycket snabbt, kanske bara ett par minuter. Lim påföres och montage utförs direkt, detta innebär att man kan justera läget under en vis tid. Spånskivegolv ska alltid monteras med skruv enligt skivleverantörens anvisning, efterdra skruvarna vid behov.

Rengöring:

Ohärdat lim rengörs med fördel med ESSVE Rengöringsdukar men aceton, nafta eller sprit fungerar också, härdat lim avlägsnas endast mekaniskt.

Förvaring:

SPONPLATELIM ORIGINAL lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten klarar låga temperaturer, normalt ned till -10°C utan att frysa sönder men bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val

av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.