

# Datablad



## GLASSFIBERTAPET

Artikkel nr. : aqua plus pigment 633

Beskrivelse : standardartikkel

### Tekniske data:

#### Vekt:

|                 |                      |          |           |
|-----------------|----------------------|----------|-----------|
| Råmateriale:    | 108 g/m <sup>2</sup> | ± 10 % - | DIN 53854 |
| Appretur:       | 46 g/m <sup>2</sup>  | ± 15 % - | DIN 53854 |
| Klebende sjikt: | 32 g/m <sup>2</sup>  | ± 20 % - | DIN 53854 |
| Ferdig produkt: | 185 g/m <sup>2</sup> | ± 15 % - | DIN 53854 |
| Rullelengde(*): | 50 m                 | + 0,2 m  |           |
| Rullebredde:    | 1000 mm              | ± 10 mm  |           |

#### Materiale:

|       |    |                |          |           |
|-------|----|----------------|----------|-----------|
| Varp: | 31 | tråder / 10 cm | ± 1 tråd | DIN 53853 |
| Veft: | 20 | tråder / 10 cm | ± 1 tråd | DIN 53853 |

#### Strekfasthet:

|       |     |       |          |              |
|-------|-----|-------|----------|--------------|
| Varp: |     |       |          |              |
| Veft: | 900 | N/5cm | ± 15 % - | DIN 53857 T1 |
|       | 350 | N/5cm | ± 15 % - | DIN 53857 T1 |

#### Toleranser og krympingsmonn:

Feil : maks. 3 feil pr. rull  
Rull fremstilt av 2 stykker : maks. 2 ruller pr. pall

(\*) Hver feil er kompensert med 0.5 m toleranse til rullelengden

#### Ikke antennelig klasse A2 i henhold til DIN 4102 del 2:

Ikke antennelig er blitt testet på et helt system: glassfibertapet limt på overflaten og malt.

|                           |                            |                             |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Utstedt<br>den 14.03.2007 | Godkjent<br>den 14.03.2007 | Akseptert<br>den 14.03.2007 |
| av QM                     | av PE Deko                 | av PM Deko                  |
| Navn S. Griesbach         | Navn G. Zapf               | Navn M. Gebhardt            |