

## PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

<b>Produkt: Forestia Premium Ceiling</b>	August 2020
Leverandør	<b>FORESTIA AS</b>
Adresse	<b>N-2435 Braskereidfoss</b>
Telefon	<b>+47 38 13 71 00</b>
Mail	<b>forestia.kundesenter@byggma.no</b>
Kontaktperson	<b>Vegard Grønnerud</b>

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk (4pk)</i>	Nettoareal pr plate <i>m2</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
12x0620x1220	57132581	48	0,756	318

**Kvalitetssikring:** Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

<b>Produktbeskrivelse</b>	12mm tykk overflatebehandlet sponplate for tak med låseprofil, klar til å males.
<b>Bruksområde</b>	Kan brukes i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer.
<b>Tapettype</b>	Non-woven, fiberbasert
<b>Farge</b>	Hvit - Akryl Takmaling, glansgrad 02
<b>Renhold/vedlikehold</b>	Rengjøres best med en lett fuktet klut.
<b>Overflatebehandling</b>	Platene er beregnet for maling med ulike malingstyper. Eks. dispersjonsmaling, latexbasert maling og akrylmalinger. Ta kontakt med malingsleverandøren for tips vedrørende glansgrad.
<b>Bestandtdeler</b>	Sponplate: Ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr 9011-11-6, ca. 7 % vann. Folie: Grunningsfolie Folieringslim: Prefere 4108 (UF-lim).  Produktdatablader leveres på oppfordring.

<b>Produktegenskaper</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>P4</b>
<b>Densitet</b>	Ca. 715 kg/m <sup>3</sup>
<b>Varmeledningsevne</b>	$\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$
<b>Brann</b>	D-s2, d0
<b>Fukt</b>	Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
<b>Formaldehydpotensiale</b>	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
<b>Holdbarhet</b>	Hele husets levetid.
<b>Lyd</b>	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber).
<b>Miljø</b>	Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard.
<b>Lagring på byggeplass</b>	Lagres tørt, primært innendørs. For utendørs lagring kfr. monteringsveiledningen.
<b>Håndtering</b>	Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades.
<b>Henvisninger</b>	Monteringsveiledning.