



STONE FIX FOAM

TEKNISK DATABLAD

Version: 2019-05-22

PRODUKTBEKRIVELSE

En-komponent polyuretanlim i skumform til feste av byggesteiner/blokker og steiner i ikke-bærende vegger, mur eller andre avskillende bygningsdeler. Sammenlignet med murverk kan du med Stone Fix Foam utføre murerarbeid betydelig raskere og rent. Ved liming blir arbeidsmiljøet mindre støvfyllt, og skumpistol er det eneste verktøyet du behøver. Veldig økonomisk, sparer tid og penger. Påføring med skumpistol.

BRUKSOMRÅDE

Lim med høy motstand - brukes både inne og ute. Brukes i ikke-bærende konstruksjoner/vegger og barrierer uten brannseparerende konstruksjoner. Brukes til horisontal liming - ikke vertikalt hengende. Beskytter limfugen mot UV/sollys når arbeidet er ferdig. Undersøk vedheftet til overflaten da det er flere ulike typer overflater. Fester også til cellulær plast skum, metall og tre etc.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjør arbeidsflaten for støv, løse partikler, fett og olje før bruk. Hold flasken oppreist og skru den på skumpistol. Hold håndtaket på pistolen med den ene hånden og skru flasken med den andre. Når du skrur, er det viktig å passe på at ingen befinner seg rett foran skumpistol. Ikke skru flasken på skumpistol med ventilen vendt ned. Ikke roter/skru pistolen på flasken, men la skumpistol rotere. Etter at pistolen er montert, rist flasken kraftig minst 20 ganger og drei den i arbeidsstilling slik at bunnen på flasken vender opp. En forhåndsfuktet overflate gir bedre resultat. Lim/skummengden kan justeres med avtrekkeren på skumpistol. Kan brukes i temperaturer fra -5°C til +35°C. Beholderen må oppbevares i +5°C til +25°C, beste resultat ved +20°C.

Stone Fix Foam skaper et tynt klebende lag når limet forlater skumpistol. Steinflatene skal skjøtes direkte. Limet må påføres både vertikale og horisontale sider av blokken. Uherdet skum fjernes med Foam Gun Cleaner, herdet skum fjernes mekanisk. Du kan enkelt fjerne herdet steinlim ved hjelp av f.eks. en skarp sparkelspade når murerarbeidet er fullført.

MILJØ & HELSE

Les sikkerhetsdatablad før bruk for å sikre riktig arbeidstakervern og verneutstyr.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTESKRIVELSE

Egenskap før påføring.	
Materialtype	1-komponents polyuretan skumlim
Farge	Lys gul
Installasjonstemperatur (klima/underlag)	-5°C til +35°C
Installasjonstemperatur (patron)	Beholderen må oppbevares i +5°C til +25°C, beste resultat ved +20°C.
Oppbevaring	Innenidørs på et kjølig og tørt sted, stående vertikalt
Egenskap etter påføring.	
Klebefri overflate	8-15 minutter
Tørketid/herdetid (stabil konstruksjon)	ca. 30 minutter
Tørketid/herdetid (fullstendig)	Fullstendig etter 24 timer ved +23°C og etter 72 timer ved +5°C
Temperaturbestandighet	Herdet lim -40°C til +90°C (momentant opp til +130°C)

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

