



TRE & SPONPLATELIM

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Tre & Sponplatelim Inne 2512 er et vannbasert, hurtigherdende monteringslim for tre og sponplater innendørs.

BRUKSOMRÅDE

For liming av sponplater mot bjelkelag og i not og fjær inne som supplement til skruing. Montering av veggplater som Forestia 3-vegg, Handy og Presis og lignende. I patron for enkel liming på vanskelige tilgjengelige plasser samt gi en jevn limpåføring. Siger ikke. NB! Ved bruk som plattformgulv (uten vegger og tak montert) og der temperaturen kan bli lavere enn +5°C og ned mot -15°C skal Bostik Sponplatelim 2511 brukes.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Limflatene skal være tørre, rene og frie for fett. Alle flater som skal limes skal ha en temperatur over +5 °C. Limet påføres underlaget i strenger. Skru hetta på plass på dysen etter bruk, dersom det er mer lim igjen. A.Liming av sponplater mot bjelkelag 1.Påse at temperaturen er > +5 °C og at limingen skjer inne. 2.Påfør limet i to strenger på hver bjelke med tykkelse f 4 mm. 3.Monter platene i løpet av 15 minutter. B.Liming av not og fjær på sponplater. 1.Legg en streng både på not og fjær med f 3 mm(se tegning). 2.Trykk plate sammen umiddelbart eller i løpet av noen minutter. Platene skal drives så tett sammen at lim tyter opp i skjøten. Overflødig lim fjernes med en fille før limet tørker eller det slipes bort senere. Kompletter med skruer.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-datablad.(sikkerhetsdatablad)

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Materialtype:	Vannbasert
Konsistens:	Pastøs
Farge:	Hvit
Densitet:	1,1 kg/liter
Tørrstoff:	58 %
Lagring:	12 måneder i ubrutt forpakning ved +10 til +20oC.
Rengjøringsmiddel:	Vann innen limet tørker. Tørket lim tas bort mekanisk
Viskositet:	ca 180.000 cps
Arbeidstemperatur:	Over +5oC
Forbruk:	10 liter eller 34 patroner pr 100 m2 plategulv limt i not & fjær og mot bjelkelaget. (2 limstrenger på 3 mm i not & fjær samt 2strenger på 4 mm på bjelken)
Monteringstid:	Maks 15 minutter
Brannfarlig:	Nei
Påføringshjelpemiddel:	Fugesprøyte
Egenskaper etter påføring:	
Holdfasthetsøkning:	Full holdfasthet etter ca 7 døgn
Farge:	Transparent
Fuktighetsbestandighet:	D 3

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

