

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI FIN GAMMEL MURMALING

Kalkbasert maling for mur og betong.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... ca. 3,5 l/7 kg  
Materialforbruk: ..... 0,2-0,3 kg/pr. m<sup>2</sup>  
Største kornstørrelse: ..... 70µm  
Brukstid: ..... 2-4 timer  
Vanndamp  
diffusjon (0,5kg/m<sup>2</sup>): ..... Sd= 0,02m  
Vanntetthet  
(etter NBI-29/1983): Høy slagregnstetthet

## PRODUKTKODER

### Hey'di varen:

Hvit: ..... 394  
Lysgrå: ..... 391  
Grå: ..... 395

### GTIN nr:

Hvit: ..... 7054150003940  
Lysgrå: ..... 7054150003919  
Grå: ..... 7054150003957

### Nobb nr:

Hvit: ..... 43852321  
Lysgrå: ..... 43852302  
Grå: ..... 43852336

### Arbeidshygieneiske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne.  
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 11.06.15



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

### Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Fin Gammel Murmaling er en kalkbasert maling med marmormel som fyllstoff. Hey'di Fin Gammel Murmaling er en slagregnstett og diffusjonsåpen maling til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med vann og gir en dekorativ, slett og matt overflate med noe fargespill.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for gammel maling, løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår og skader benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Overflaten primes med uførtynnet Hey'di Fasadeprimer.

### Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med malerull og pensel. Benytt 3,5 liter vann til 7 kilo pulver. La blandingen stå i ca. 10 minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Blanding skal være lett å påføre, men skal ikke renne. Ikke bland ut mer maling enn det som kan påføres i løpet av 2-3 timer. Malingen bør ruller kontinuerlig innenfor samme område, fra hjørne til hjørne, og skjøtene strykes "vått-i-vått".

Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Murmaling på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

### Tørketid

Hey'di Fin Gammel Murmaling herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i minst 3 døgn etter påføring.

### Forbruk

0,2-0,3 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk.

### Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

### Pakning

7 kilo spann.