

TEKNISK DATABLAD

EBO Gipsplatefyller



Produktbeskrivelse

EBO Gipsplatefyller er et ultralett og ferdigblandet fyllstoff og sparkelmasse for tetting og reparasjon av sprekker og hull i vegger og tak.

Fordeler

Ultralett.

• Overmalbar med vannbasert og syntetisk maling.

• Slipes etter herding

Lett å påføre og holde ren.

• Ikke etsende mot metaller.

Farge

Hvit

Forpakning

Patroner 310ml

Holdbarhet

Holdbar i 12 mndr etter produksjonsdato. Lagres på en tørr plass i uåpnet original forpakning mellom +5°C og +25°C.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann etter bruk.
Hendene kan vaskes med våtservietter eller såpe og vann.

Annen informasjon

Påføringstemperatur		+5°C til +30°C
Base		Acrylic dispersion
Tetthet		0,57 g/ml
Flow	ISO 7390	< 2 mm
Frostbestandig ved transport		til -15°C
Krymping		5%
Hinnedannelse		5 minutter @ 23°C/ 55% RH
Temperaturbestandighet		-20°C til +75°C

Begrensninger

- Ikke egnet for kontinuerlig bruk under vann.
- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren og bituminøse underlag.
- Ikke egnet til å tåle bevegelser.

Forberedelser og etterbehandling av overflaten

Påføringstemperatur +5°C til +40°C

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv og fett.

Underlaget må rengjøres for alle løse deler. Porøse underlag trenger ikke å være fullstendig tørre. Veldig porøse underlag som gips, betong etc. må grunnes med en blanding av 1 del EBO Gipsplatefyller og 2 deler vann. Det anbefales å gjøre en test før påføringen starter. Avslutt med å glatte over med en våt fugepinn.

Overmalbar

EBO Gipsplatefyller er overmalbar etterat den er helt tørr. Under herding vil produktet krympe noe og dette kan føre til sprekke-dannelser i malingen.

Utmerket ved overmaling av vannbasert og syntetisk maling. Maling med høyt vanninnhold kan føre til sprekke-dannelser. Det anbefales å teste kompatibiliteten med malingen før påføring.

Helse og sikkerhet

Sikkerhetsdatabladet må leses og forstås før bruk. Dette er tilgjengelig på forespørsel og via våre hjemmesider.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

Norébo AS, Liamyrane 10, Postboks 2608 Liamyrane, N-5828 Bergen, Norge.
post@norebo.no Tlf. +47 55 19 92 40 - Fax. +47 55 19 92 49