

Bygglim

Konstruksjonslim

Konstruksjonslim 850



Vår miljøanbefaling

Beskrivelse

Sterk, vannbasert monteringslim basert på polymerdispersjon.

- Lett å jobbe med, og fri for løsemiddel
- Godt feste mot de fleste materialer
- Lengre fikseringstid (muliggjør etterjustering)
- Sterk forbindelse/hard uelastisk fug
- Vann- og klimabestandig forbindelse
- Påvirker ikke celleplast negativt
- Luktfri ved bruk

Bruksområde

- Allround monteringslim med høye krav til sterke forbindelser
- Liming av celleplast, fliser, keramikk, stendere, lister, skilter, trefiber og gips
- Passende til karmunderstykker, keramikk, terskler, plastlaminat, gulvfliser, korkmatter, metaller og naturstein
- Fester mot betong, tegl, murpuss, metaller, tre og gips.
- Kan brukes som et sterkere alternativ til vanlig trelim

Tekniske data	
Påføringstemperatur u/o [°C]	5/30
Tetthet [kg/dm³]	1,3
Lagingsbestandighet [måneder]	24
Rengjøring	Umiddelbart med vann. Gjennomherdet lim må fjernes mekanisk
Temperaturbestandighet u/o [°C]	-20/165
Forbruk [patron/m]	1/20-25

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Patroner/ forpakning	Ant/pall
25522	11481181	Beige	12 × 0,310 l	900

Bruksanvisning

Underlaget må være rent, tørt, støvfritt og absorberende (f eks betong, murpuss etc). Fjern alt løst materiale og/eller støv. Bruk tannet spatel, kittkniv eller patronsprøyte (for 0,31 liter patroner). Minimum påføringstemperatur er +5°C. "Åpentid" (tid før materiale må sammenfuges) 10-15 minutter. Påfør klatter med lim på underlaget eller på det materialet som skal limes, med en avstand på 20-30 cm mellom klattene. Limet påføres tettere ved liming av tyngre materialer. Påfør alltid klatter med lim i hjørnene på det materialet som skal limes. For byggematerialer som fliser og andre keramiske veggmaterialer, polystyren (celleplast) og metallfolie må limet påføres hele overflaten med en tannet spatel. Press materialene sammen umiddelbart og løsne igjen. Press deretter materialene sammen. Materialene kan fortsatt justeres umiddelbart etter liming. Ved liming mot mindre absorberende underlag vil tørketiden forlenges da vannet vil fordampe meget langsomt.