

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FØR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI STØP B20

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.
Tykkelse 2-8 cm.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Støp B20 er laget av sement og gradert sand. Hey'di Støp B20 benyttes til støpearbeider inne og ute, enten som påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm eller i forskaling. Til større støpearbeider kan det tilsettes inntil 30 % støpesand eller pukk.

Forarbeid - Underlag

Til støpearbeider der Hey'di Støp B20 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Støpetykkelse under 4 cm bør alltid være fast forankret. Eksempel på hvordan dette kan gjøres: Overflaten forvannes før den gyses/primers med Hey'di Heft, unngå fritt vann på overflaten når gysingen utføres. Ved utblanding av Hey'di Støp B20 erstattes ca. ¼ av vannet med Hey'di KZ for å sikre godt heft til gysingen. Man kan også lage en gysing ved å blande mørtelen med vann/Hey'di KZ blandet 1:1. Støping kan utføres når gysingen er gangbar.

Utblanding

Benytt tvangsblander, alternativt frittfallsblander, og bland i min. 5 minutter. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Til påstøp benyttes jordfuktig mørtel, ca. 2,2 – 2,4 liter rent vann til 25 kilos sekk, max. vanntilsetning 2,8 liter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte varmt vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte

Hey'di Støp B20 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende golv på plastfolie skal det legges inn armering. Massen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann. Forskaling kan fjernes etter 1-2 dager ved temperaturer rundt 15 °C.

Forbruk

25 kilo Hey'di Støp B20 gir ca. 12,5 liter ferdig masse.

2 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Tørketid

Hey'di Støp B20 ettervannes i flere dager, tildekkes med plast, eller påføres en membranherder som hindrer for rask uttørking.

Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Pakning

25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo bigbag.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 2,2-2,8 l/25 kg
Største kornstørrelse: 4 mm
Brukstilid: ca. 2 timer
Trykkfasthet: 1 dogn: 10 MPa
..... 7 dogn: 22 MPa
..... 28 dogn: 30 MPa

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

25 kilo: 1722
500 kilo: 1736
1000 kilo: 1731

GTIN nr:

25 kilo: 7054150017220
500 kilo: 7054150017367
1000 kilo: 7054150017312

Nobb nr:

25 kilo: 44478836
500 kilo: 46554196
1000 kg: 45479083

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 30.11.18



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.