

PRODUKTBEKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Arbeidstemperatur	5° C til 35 °C
Limforbruk	Limstreng ø 5 mm 15 lpm/l
Brandfarlig	Nei
Påføring	Håndsprøyte
Egenskaper etter påføring	
Rengjøring	Uherdet lim fjernes med Bostik Adhesive Cleaner, rødsprit eller white spirit. Tørket lim fjernes mekanisk.
Overflateherding	30 min ved 23 °C, 50 % RF. Bearbeidingsstid ca. 15 min.
Kjemikaliebestandighet	God ved kontakt med for- tynnede syrer, lut og løsem- idler
Overmalbar	Ja, med vannbasert maling – dispersjonsmaling. Prøvemal- ing er nødvendig ved bruk av andre malingstyper.
Herding	1 døgn = 4 mm 7 døgn = 15 mm
Holdfasthetsøkning	Full holdfasthet oppnås et- ter 4–7 døgn, avhengig av konstruksjon, temperatur og luftfuktighet.
Temperaturbestandighet	-30 °C til 80 °C, temporært 90 °C
Hardhet	ca. 40° Shore A, 14 døgn, +25 °C, 50 % RF
Fuktbestandighet	Veldig god på herdet limfuge/ fugemasse.
Aldringsbestandighet	Veldig god

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

