

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



FINSPARKEL TURBO

Sementbasert, hurtigherdende håndsparkel som brukes til finsparkling av vegger og gulv innendørs.



Beskrivelse

Hey'di Finsparkel Turbo er en sementbasert, hurtigherdende håndsparkel som brukes til finsparkling av vegger og gulv innendørs. Hey'di Finsparkel Turbo har en smidig, sigefri konsistens som gjør den lett å arbeide med. Legges i lagtykkelser fra 0-5 mm. Hey'di Finsparkel Turbo herder raskt og kan overdekkes med tett belegg etter 2 timer. Hey'di Finsparkel Turbo er støvredusert.

Bruksområde

Hey'di Finsparkel Turbo benyttes på underlag som betong, puss, lettbetong, fliser m.m. Velegnet som finsparkling av gulv før overdekking med gulvbelegg. Kan også brukes til sårreparasjon av mindre områder (max. ½ m²) og kan da legges i opp til 20 mm tykkelse. Ved bruk på fuktutsatte steder skal sparkelen beskyttes med smøremembran og fliser eller gulvbelegg.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Underlaget skal være fritt for sementhud, løse partikler, støv, fett og andre urenheter. Eventuell gulvvarme skal være avslått i minst 1 døgn før sparkling, og minst 1 døgn etter sparkling. Hey'di Finsparkel Turbo kan benyttes uten primer på mineralske underlag. På trebaserte underlag skal det primes med uførtynnet Hey'di Spesialprimer, på gips tynnes primeren i forholdet 1 del primer : 3 deler vann.

Utblending

Hell først rent vann i blandekaret, 3,5-3,8 liter til 12,5 kg Hey'di Finsparkel Turbo, avhengig av ønsket konsistens. Utblending foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri konsistens. Brukstil utblandet masse er ved +20 °C ca. 20 minutter.

Bruksmåte

Hey'di Finsparkel Turbo fordeles på gulvet med en slett stålsparkel. Sparkelmassen skrapes normalt til underlaget for å oppnå en helt slett overflate. På større svanker kan det med fordel benyttes en rettholt. Sliping kan utføres når massen har herdet, normalt innen 90 minutter. Verktøy rengjøres med vann.

Tørketid (ved +10 °C)

Hey'di Finsparkel Turbo kan belastes med lett gangtrafikk etter 45-60 minutter og belegges etter ca. 2 timer. **NB!** Vær oppmerksom på at det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når belegg kan limes til Hey'di Finsparkel Turbo.

Forbruk

Ca. 1,3 kg Hey'di Finsparkel Turbo pr. mm lagtykkelse pr m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder etter produksjonsdato.

Pakning

12,5 kilo sekk.

TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 3,5-3,8 l/12,5 kg
Materialforbruk: 1,3 kg/l
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Utleggingstykkelse: 0-5 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 30 MPa
Bøyestrekfasthet, 28 døgn: ca. 10 MPa
Heft til primet betong: > 1,0 MPa
Brukstil: ca. 20 min
Gangbar: 45-60 min.
Beleggbar: ca. 2 timer

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 2801
GTIN: 7054150028011
Nobnummer: 47968056

Revisjonsdato: 03.07.20



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.