

iD REVOLUTION

TEKNISKE DATA

Sertifisering og klassifisering	Standard	iD Revolution
Type gulvbelegg	EN ISO 19322	Gulvbelegg basert på syntetisk thermoplastisk polymer
Klassifisering	EN ISO 10874	Bolig: 23 Offentlig: 33 Industri: 42
Tekniske data		
Total tykkelse	EN ISO 24346	2.5 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0.55 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3900 g/m ²
Leveres som	EN ISO 24342	Plank 12.5 x 122 cm, 24 plank/eske = 3.66 m ² 20 x 122 cm, 15 plank/eske = 3.66 m ² 25 x 122 cm, 12 plank/eske = 3.66 m ² Flis 25 x 50 cm, 30 flis/eske = 3.75 m ² 50 x 50 cm, 15 flise/eske = 3.75 m ² 50 x 100 cm, 7 flis/eske = 3.5 m ²
Overflatebehandling(PUR)		Ja - TopClean XP™
Fasede kanter		Ja
CE Marking		
Ytelseserklæring		0007-0049-DoP-2018-06
Tekniske egenskaper		
Dimensjon stabilitet	ISO 19322 - PROCEDURE A	≤ 0.15%
Formstabilitet etter varmpåvirkning	ISO 19322 - PROCEDURE A	≤ 1 mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl-s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm
Stolben	ISO 16581 - EN 424	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918 - EN 425	Ingen skade
Trinnlydreduksjon	EN ISO 717-2	ΔLw = 2 dB
Akustisk forbedring i rommet	NF S31-074	Klasse C (L _{ne,w} < 85 dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Very Good
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 depending on embossing μ ≥ 0,30
Elektrostatisk oppladning	EN 1815 EN 1081	< 2kV on concrete > 10 ⁹ Ω
Vedheft slitesjikt	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Environmental performances		
TVOC 28 døgn AgBB test	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (03/18).

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Vedlikeholdsanvisning

iD Revolution

Alt du trenger
å vite for
riktig
vedlikehold av
iD Revolution

Vedlikeholdsanvisning

iD Revolution

Denne vedlikeholdsanvisning gjelder for kolleksjonen iD Revolution.

iD Revolution er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for offentlig bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjørings metoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

- **Smussforebyggende tiltak**

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet, og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapingssystem. Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Denne leveres i flisformat 50 x 50 som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **TopCleanX-treme**

iD Revolution har TopCleanX-treme overflatebehandling og dette gir meget god slitasjemotstand, samt forenkler vedlikeholdet uten bruk av voks eller polish.

- **Byggrengjøring**

Beskytt alltid gulvet med dekkepapp eller harde plater i byggeperioden.

Etter montering skal gulvet rengjøres;

Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.

En kombimaskin med sylindriske børster er svært effektiv for å rengjøre store områder.

Bruk rengjøringsmiddel med lav pH (3-5)

- **Daglig rengjøring**

Det er som regel tilstrekkelig å støvsuge eller tørrmoppe hvis det kun er løst smuss som skal fjernes.

Ved rengjøring benyttes fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en mikrofib mopp.

Bland vann med pH-nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive leverandørers anvisning. Ikke overdoser!

Ettertørk med rent vann slik at ingen rester ligger igjen på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 15-20 sekunder.

Ved rengjøring av større områder kan en maskin med fordel benyttes. Bruk en kombimaskin med sylindriske børster av nylon. Tradisjonelle hvit/beige pad skal **ikke** benyttes.

En maskin med roterende børster kan også benyttes.

- **Periodisk vedlikehold**

Sprayrengjøring: Bland rengjøringsmiddel etter anvisning i tanken på en skuremaskin. 3M rød pad og hastighet 300 - 500 rpm.

Alternativt kan en maskin med roterende børster benyttes hvor rengjøringsmiddel blandes etter anvisning i tanken på en maskinen.

- **Flekkfjerning**

Flekkfjerning bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, lepestift).

Benytt hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.

Ettertørk med rent vann etter flekkfjerning.

- **Generelle råd**

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, celluloseetning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi varige flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Effektive avskrapingsmatter reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med 80%
- Gulvbeskyttelse anbefales under kontorstoler.
- Benytt støvsuger med børstemunnstykke.
- Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Besøk www.tarkett.no for mer informasjon og annen dokumentasjon på produktene.