AQUASTOP PASTE

Miljøvennlig umiddelbar vanntetting

- Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR
- Miljøvennlig og derfor egnet til bruk både utendørs og innendørs
- Enkel å bruke, uten behov for primer
- Kan brukes til reparasjon, fylling og liming fra kjeller til tak
- Smørbar tyktflytende masse som ikke renner og derfor er godt egnet til både vertikale og horisontale påføringer
- Utmerket vedheft til de fleste byggematerialer
- Herder raskt, UV- og værbestandig samt god kjemisk motstand



PROFESSIONAL

EGENSKAPER

AQUASTOP PASTE er en smørbar MS polymer for umiddelbar vanntett reparasjon, fylling og liming fra kjeller til tak. Dette er en smørbar tykk pasta som ikke renner og derfor er egnet til både vertikale og horisontale påføringer på de fleste byggematerialer. Den kan brukes både innendørs og utendørs da den tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR og er miljøvennlig; fri for isocyanater, ftalater, skadelige løsemidler og VOC, inneholder ikke bitumen og er nesten luktfri. AQUASTOP PASTE erstatter flytende gummi, tjærebelegg o.l. og er enkel å bruke uten behov for primer. Den herder raskt (2 mm/24t ved +23 °C og > 50 % luftfuktighet), og er i herdet tilstand både UV- og værbestandig, samt har god kjemisk motstand og temperaturstabilitet på -40 °C til +90 °C.

BRUKSOMRÅDER

AQUASTOP PASTE er en stivere masse enn AQUASTOP LIQUID, og er derfor et bedre alternativ når man trenger en tykkere fylling ved f.eks. sprekker og overganger mellom materialer. AQUASTOP PASTE kan brukes på de fleste bygningsmaterialer til vertikal og horisontal fuktsperring av underlag/gulv (under fliser på bad, dusj, vaskerom, etc.). Når fuktsperring, og eventuelle andre forarbeider, er ferdig herdet, kan underlaget flislegges med AQUASTOP PASTE som fliselim.

AQUASTOP PASTE kan bl.a. brukes til; Vanntetting av bad, våtrom, betongdammer og svømmebassenger (i stedet for EPDM). Beskyttelse mot vann ved sprekker, rifter, ujevnheter og åpninger i grunnmur, kjellere, tak, etc. Tetting av gjennomføringer på tak, samt rundt takvinduer, piper og peiser. Vedlikehold og beskyttelse av tømmerfundamenter under bakken, samt annet treverk som verandaer, plattinger, rekkverk, hagemøbler, etc. Vedlikehold og reparasjon av bly og sinkkorrosjon, tak, takbekledning, takrenner, avløp, båter, campingvogner, bobiler, etc., og takreparasjon på fliser, sink, bitumen, skifer, PVC. Liming av gulvbelegg som fliser, kork, laminat, tepper, isolasjonspaneler, herdet isolasjonsskum som PIR (polyisocyanurate) og PUR (Polyuretan).

TEKNISK INFORMASJON

Arbeidstid: Maks. 30 minutter ved +23 °C og 50 % luftfuktighet

Base: MS Polymer

Farge: Grå

Forlengelse ved brudd: Ca. 300 %

Herdetid: 2 mm på 24t, 100 % kjemisk stabilt og elastisk etter 7 dager (ved +23 °C, 50 % luftfuktighet)

Påføringstemperatur: +5 til +35 °C

Strekkfasthet: 10 kg/cm²

Temperaturstabilitet: -40 °C til +90 °C

Oppbevaring og holdbarhet: 12 måneder i uåpnet original forpakning. Oppbevares tørt og kjølig (men frostfritt).

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
750 ml spann	T539534	1817944	9511383	47516518

DOKUMENTASJON

BASTA, Emicode EC1+, A20 sjekkliste, HEA9 skjema, Svanen egenerklæring, BVD3

Dokumentasjonen er tilgjengelig på **www.tec7.no**

KJEMIKALIEMOTSTAND

Bra; vann, løsemidler, oljer, fett, uttynnede organiske syrer og alkalier. Moderat; estere, ketoner og aromater. Dårlig; konsentrerte syrer og klorerte hydrokarboner.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

BRUKSANVISNING

1. Fjern støv, skitt og fett fra overflaten som skal behandles, bruk f.eks. HP CLEAN. Skyll godt etter med rent vann.
2. Svake underlag styrkes ved å behandle dem med egnet primer.
3. AQUASTOP PASTE påføres med kost eller spatel/sparkelspade. Påføringstemperatur +5 °C til +40 °C og arbeidstid maks. 30 minutter ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
4. Forsterk med FIBERGLASS TAPE eventuelle områder som er svake og/eller utsatt for sprekker. Bruk en spatel/sparkelspade og trykk FIBERGLASS TAPE inn i det påførte laget av AQUASTOP PASTE slik at FIBERGLASS TAPE bygges godt inn i membranen.
5. For større områder (>4m²), dekk hele overflaten med en fiberduk. Start med et lag med AQUASTOP PASTE, trykk fiberduken inn i massen og legg et nytt lag med AQUASTOP PASTE umiddelbart etterpå. Glatt til overflaten med TEC7 CLEANER og en spatel.
6. Under de første 6 timene av herdeprosessen kan regn- og haglbyger deformere overflaten, dog uten å forringe vanntettingen.
7. Herdetid er 24 timer for 2 mm tykkelse og massen er 100 % kjemisk stabil og elastisk etter 7 dager (ved +23 °C og 50 % luftfuktighet).
8. Rengjør verktøy umiddelbart etter bruk med TEC7 CLEANER og rengjør hender med 101 WIPES. Herdet AQUASTOP PASTE kan kun fjernes mekanisk.
9. Ved gjenbruk av boks med AQUASTOP PASTE, sett lokket godt på boksen slik at denne blir så lufttett som mulig. Oppbevar boksen tørt, kjølig og frostfritt. Dette gjør at massen kan gjenbrukes innen kort tid.



PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.