

240 Gulvavretting

FIN HURTIG

Sementbasert hurtigtørkende avrettingsmasse for innendørs bruk. Produktene er vannskadestabile og er avsett til bruk for limte belegg, fliser og flytende tregulv.

UNDERLAG (Følg anbefalte sjikthtykkelser og henvisninger for respektive underlag)

	240 Gulvsparkel Fin Hurtig
Artikkel nr (25 kg)	53240
Betong	sjikthtykkelse 0–30 mm
Lettbetong	sjikthtykkelse 6–10 mm
Klinker/stein	sjikthtykkelse 0–30 mm
Tre/gulvsponplate *	15–30 mm
Homogen PVC	kommer ann på underliggende sjikt, kontakt Finja!
Gulvgips/fibersementplate	15–30 mm

*I våtrom og/eller keramisk belegning, kontroller alltid gjeldende bransjeregler

BRUKSOMRÅDE (Følg alltid leverandørens anbefalinger)

	240 Gulvsparkel Fin Hurtig
Varmegulv	x
Underlag for:	
PVC/Linoleum	x
Klinker, stein	x
Flytende tregulv	x
Stavlimt tregulv	x
Overmalbart kun med vannbasert maling	x

TEKNISKE DATA

	240 Gulvsparkel Fin Hurtig
Egenskaper for herdet masse	
Strekfasthet (EN 13813)	F7
Trykkfasthet (EN 13813)	C30
Vedheft (EN 13813)	B 2,0
Krymp mm/m (EN 13813)	0,5–0,7
Motstand kontorhjul (EN 13813)	RWFC 450

	240 Gulvsparkel Fin Hurtig
Egenskaper fersk masse	
Flyteegenskaper (enl SS 923519)	155–165 mm
pH	ca 11
Bearbeidingsklar	15–20 min
Gangbar	1–3 timer
Beleggbar etter *	1 døgn
Materialforbruk per kvm (i følge GBR)	1,65 kg/mm

* vid +23° C, 50 % RF, god luftveksling og tørt underlag

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forarbeide

Underlaget skal være rent og fritt for støv, fett eller andre forurensinger som kan forhindre vedheft. Underlagets vedhefts og overflatefasthet bør ikke være under 0,5 Mpa. Underlaget primes alltid med Finja Primer før sparkling. Med hensyn til primerens filmdanning skal underlagets temperatur ikke være under +10° C. En nystøpt betongplate bør ikke, av hensyn til ev. sprekke-dannelser, p.g.a. betongens krymping og platens setninger, avrettes tidligst etter en måned.

Blanding

	240 Gulvsparkel Fin Hurtig
litr. rent vann per 25 kg	5,0–5,3

Produktene blandes etter anbefalingar på sekken. Blandingen utføres med visp, bormaskin eller egnet blandepumpe. Riktig vannmengde kontrolleres med en flytprøve. Se flytegenskaper under Tekniske Data.

For best mulig arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet bære på mellom +10° C til +25° C. På vinterstid bør avrettingsmassen oppbevares i oppvarmet lokale, ettersom sterkt nedkjølt materiale medfører risiko for at visse tilsetningsmidler ikke reager som det skal under blanding. For høy temperatur i materialet forhindrer for eksempel flytegenskaper.

Utlekking

Den ferdigblandede massen pumpes eller helles ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så snart som mulig, dette for at de skal flyte sammen til en jevn masse. Lengdene bør ikke overskride 8–10 meter uten avdelere, bruk her f. eks en avstengerlist. Materialet(massen) krever en lett mekanisk bearbeiding med en tannet sparkel eller en piggrulle, dette for å få en så jevn overflate som mulig. Husk også alltid å tette sluk og andre avløp.

Etterarbeide

Den halvherdede avrettingsmassen kan med letthet formes eller skjæres. Du kan også sikle eller skrape bort eventuelle "rygger" og pynte litt på fall mot sluk, hvis det skulle være behov for det før avrettingsmassen har tørket for mye.

Belegging

På uttørket ikke tett underlag er produktet beleggningsbart 1–3 døgn etter avretting. Den beskrevne tiden forutsetter +20° C, 50 % RF og bra luftskifte i lokalet. En lavere temperatur og/eller høyere RF forlenger tiden for belegning. Følg leverandørens anvisninger ved fuktfølsomme belegninger som f. eks tregulv.

FORPAKNING/LAGRING

25 kg's sekk – 40 stk/pall

Oppbevares i tørre lokaler

Lagringstid 6 mnd i uåpnet forpakning

Produksjonsdato oppgis på sekken

BESKYTTELSESANVISNINGER

Irriterende

Risikofraser R 37/38, 41

Beskyttelsesfraser S 2, 22, 24/25, 26, 36/37/39

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn vad som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f. eks håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no.

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F" and "I" are connected, as are "N" and "J". The "A" is separate. The logo is underlined with a thick horizontal line.