

Puss & Murmørtel KC 50/50

Grovpussing over bakken på underlag av murverk. Muring av ikke-bærende konstruksjoner.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med ca. 4 liter vann per sekk (25 kg). Dette gir 16 liter ferdig mørtel. Ved bruk av såkalt "gjennomstrømningsblander" kreves en spesialkvalitet.

Brukstips

Underlaget skal forvannes. Etter vann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast, natursand	0–3 mm
Brukstid	Ca. 3–4 h
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Frostbestandig	God
Anb. pusstykkelse	10–12 mm
Forbruk puss	ca. 18 kg/m ² ved 10 mm pussjikt
Forbruk muring	Se forbrukstabell

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan (som regel) også fås i 1000 kg storsekk samt 10-tonnsbeholder.

Lagring

25 kg plastsekk skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrudd forpakning. Kan oppbevares utendørs i opp til fire måneder uten tildekning. Storsekker som oppbevares tørt og tildekket, skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F", "I", and "N" are connected, as are "J" and "A". The logo is underlined with two horizontal lines.