

FLYTSTØP



Bruksområde

- ☒ Gulv
- ☒ Våtrom
- ☒ Inne
- ☒ Ute

Underlag

- ☒ Betong

Lagtykkelse

- ☒ 5-80 mm

Sementbasert, plastforsterket flytstøp til støping av gulv inne og ute, i våte og tørre rom

- Sementbasert lettflytende, hurtigherdende flytstøp
- Klar til overflatebehandling etter 3-6 timer
- Til utendørs terrasser m.v.

Vannfast og frostsikker flytstøp til støping av betonggulv/ påstøp, garasjeggulv, terrasser, innstøping av varmekabler, lage fall, jevne svanker m.v.

Ultipro flytstøp leveres i 20 kg sekk

FLYTSTØP

Produktbeskrivelse

Sementbasert, plastforsterket, lettflytende, vannfast og frostsikker flytstøp.

Tekniske data

Densitet, våt:	2,2
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT	C30F8
Brukstid:	ca. 30 min.
Tørke-/herdetid v/18°C til lett gangtrafikk/overflatebehandling:	3-6 timer
Min. arbeidstemperatur:	6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk:	2,1 kg/m ² /mm lagtykkelse

Bruksområde

Til støping av garasjegulv, terrasser, innstøping av varmekabler, bygging av fall, utjevning av svanker og ujevnheter mm. i fuktige og tørre områder, ute og inne.

Underlagstyper

Ultipro flytstøp kan benyttes på underlag av betong.

Ultipro flytstøp kan benyttes som flytende gulv (lagtykkelse 35-80 mm) på faste underlag med armering og glidelag eller på markisolasjon med armering og med glidelag.

Klargjøring av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Eventuell betonghud (slamhinne) og svake deler av betongunderlag skal hugges eller slipes vekk. Løst støv fjernes med støvsuger.

Fett, olje m.v. fjernes med grunnrens base cleaner, høytrykksspyling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

Priming

Sugende sementbaserte underlag primes med 1 del Ultipro primer fortynnet med 3 deler vann. Primeren arbeides godt ned i underlaget med kost.

Utførelse

20 kg pulver blandes med 2,2 - 2,6 liter lunkent, rent vann. Bruk temperert vann og pulver. Massen skal blandes godt til det er en jevn masse.

Massen kan benyttes i ca. 30 minutter etter utblanding ved romtemperatur på 10-18°C.

Massen legges ut straks etter blanding og arbeides godt ned i underlaget. Støping og komprimering skal utføres slik at massen blir jevn.

Når massen begynner å sette seg, kan den fingslattes med stålbrett.

Overflaten kan så benyttes til lett gangtrafikk eller belegges etter 3-6 timer.

Den nystøpte massen skal beskyttes mot for hurtig tørk under herdeprosessen.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement.

Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

Ultipro flytstøp er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

20 kg plastforsterket papirsekk.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrukt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.