

PRODUKTDATABLAD

SOAR PARKETT, 3S EIK STANDARD, HVIT MATTLAKKERT 14 x 207 x 2200 MM



GENERELL INFORMASJON

Leverandør	BARLINEK S.A.
Artikel	37934207
Katalognummer	3W8000400
EAN-kode	7072049100068

MATERIAL/ KONTSTRUKSJON

Konstruksjon	Parketten er oppbygd av tre lag: slitesjikt – edeltre, mellomsjikt – tverrgående staver av bartre, bunnsjikt – langsgående bartre.
Slitesjiktets utseende	3-stav, Standard sortering.
Overflatebehandling	Ferdiglakkert med 5 lag UV-herdet akrylbaset mattlakk – 3 lag grunnlakk og 2 lag toppstrøk
Legging (en leggeanvisning finnes i hver pakke)	Limfritt klikksystem „Barclick“. HDF i kortendene.

SLITESJIKT

Slitesjiktets utseende	Hvit akryllakk, matt (ca. 9° Gardner). Hvitlakkert eik, med kvister som kjennetegner dette treslaget. Gulvet karakteriseres av stor fargevariasjoner. Treets struktur gir et vakkert, naturlig, og detaljert mønster. Eik mørkner med tiden ved påvirkning av UV-stråling.
-------------------------------	---



ParkettPartner

Hardhet (Brinellverdi)	Middels hard: 3.7
-------------------------------	-------------------

MÅL	
Mål følger normen EN13489. Verdiene nevnt nedenfor gjelder når gulvet forlater fabrikken; de gitte verdier står i samsvar med type produkt (flersjikt parkett).	
Overflatens dimensjoner	Kommentar
Tykkelse: 14 mm	Tillatt sprekk (nivåforskjell mellom to bord) ≤0,2mm
Lengde: 2200 mm	Lengden påvirker ikke leggingen så den beskrives ikke i normen. Interne toleranser : Et bord kan være opp til 20mm kortere eller to bord kan være 10mm kortere.
Bredde: 207 mm	Tolerans: +/- 0,2mm

Tykkelse på bordenes enkelte sjikt (i følge EN 13647).	
Slitsjikt	2,5 mm
Mellomsjikt	9,0 mm
Bunnsjikt	2,5 mm

PAKKEINNHÅLL	
Antall bord	7 st. 2,2 m eller 6 st. 2,2 m og 2 st. 1,1 m
Antall kvadratmeter	3,18 m ²

ANNAT	
Fuktinnhold ved levering	7 +/- 2%
Gulvvarme	Gulvet kan monteres på elektrisk og vannboren gulvvarme. Legging utføres i samsvar med leggeanvisning som finnes i hver pakke. Max. Tillatt temperatur på gulvoverflaten 27°C.
Garantitid	5 år

SLITESJIKTETS KJENNETEGN*	
Klassifisering på slitesjiktet i følge PN-EN 13489	Sortering: fri
Klassifisering på slitesjiktet i følge Barlinek	Sortering: Standard
Friske kvister	Utan begrensninger
Kvister: sparklede og fordelt på overflaten	Opp til 55 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede	Opp till 25 mm i diameter
Barkdrag	Kan forekomme
Farge	Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster	Varierende
Margstråle	Kan forekomme
Yteved	Kan forekomme
Sparklede sprekker	Kan forekomme / bredd: 1 mm, längd: 30 mm



ParkettPartner

Bionedbrytning

Skal ikke forekomme

I følge normen EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklenger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling. Egenskapene gjelder i følge EN 1310.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Før man begynner montere gulvet

- Gulvet monteres innendørs på tørr, ren, fast og jevnt undergulv.
- Nye pakker skal legges vannrett i det rom hvor gulvet skal monteres, og emballasjen skal ikke fjernes før etter minst 48 timer.
- Rommet skal ha bra ventilasjon.
- Pakkene åpnes fortløpende under montering. Det anbefales å åpne to pakker om gangen, og se på bordene før montering. Kontroller bordene nøye i godt lys, før og under montering. Eventuelle skader som oppdages etter at gulvet er ferdig lagt, kan det ikke reklameres på.
- Leggeanvisningen må leses nøye igjennom før monteringen starter!

Generella råd

- Vann og sand er tregulvets største fiender. For å beskytte gulvet mot dette bør det legges matter ved inngangsdører. La aldri vann bli liggende på gulvet. Tørk det opp umiddelbart.
- Sett filtbitar eller møbelknotter under bord og stolben for å beskytte mot riper og skader på overflaten. På spesielt utsatte steder, for eks under kontorstoler med hjul, bør gulvet beskyttes med stolunderlag.
- Luftfuktigheten i rommet er viktig både for mennesker og tremateriell. Den bør være på 30-60% RF ved ca 20°C. Ved luftfuktighet i rommet, mindre enn 30% RF, kan gulvet tørke ut og det oppstår fare for sprekker mellom bordene. Ved luftfuktighet over 60% RF, kan gulvet svelle.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

- Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig, for eks støvsuging eller tørrmopp. Ved fuktig rengjøring bruk bare nøytrale rengjøringsmidler (se anvisning på emballasjen). Unngå overflødig vann og benytt en godt oppvridd mopp. Overflødig vann fjernes umiddelbart..



ParkettPartner

OBS! Tre er et naturmaterial med unikt utseende. Bilder av parkett kan avvike fra det virkelige produktets utseende