NORGIPS

PRODUKTDATABLAD

2-K FOLIELIM (5+5 KG)

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Norgips 2-K Folielim er et 2-komponentslim som er beregnet både for liming og skjøteforsegling av Norgips Våtromsfolie. Skal også brukes til montering av Norgips Tettebånd, Norgips Rørmansjetter og Norgips Hjørnemansjetter. Limet påføres med rull eller pensel. Forpakningen inneholder to deler, en pose med sementpulver og en dunk med dispersjon.

BRUKSOMRÅDE

Norgips 2-K Folielim inngår i Norgips Foliesystem. Limet er selvherdende og oppfyller bransjekravene til forsegling av skjøter. Det fungerer også til liming av folie på tette underlag.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Følg alltid monteringsanvisningen for Norgips Våtromssystem - Norgips Foliesystem.
Blanding: Del :1 blandes med Del :2 til en jevn, klumpefri masse i minst 2 minutter med maskinvisp. Væskedelen (Del:1) helles opp i bøtta, deretter tilsettes pulveret (Del:2) langsomt i bøtte under omrøring. Tilsett deretter ca 5 dl rent vann og visp opp massen igjen til en smidig konsistens.

Påføring: Sugende underlag skal forbehandles med Norgips Primer (utspedd 1:1 med vann) for å få tilstrekkelig monteringstid. Den ferdigblandede massen påføres med pensel, rull eller min 2 mm taggete sparkel (gulv). Legg på rikelig (0,6 kg/kvm), og press overskuddet ut mot foliekantene. Ved forsegling av skjøter med overlapp eller skjøteremse er det viktig at hele overflaten under har full dekning slik at skjøten blir tett. Etter forsegling av skjøten forsegles den med ytterligere lim. Blandingen skal brukes innen 3 timer.

Rengjøring: Verktøy rengjøres umiddelbart med lunkent vann. Tørket produkt fjernes mekanisk.

NORGIPS

PRODUKTDATABLAD 2-K FOLIELIM (5+5 KG)

MILJØ OG HELSE

Produktet inneholder sement og er merket irriterende. Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon.

TEKNISKE DATA

Egenskaper før bruk	
Farge	Grå
Bindemiddel	Del 1: Polymerdispersjon Del 2: Sement
Densitet	1,20 kg/liter
Brukstid	Ca. 3 timer.
Materialforbruk	Ca. 0,6 kg/kvm
Tørketid	Ca. 6 timer ved +20 °C, 50 % RF
Arbeidstemperatur	Kan påføres fra +5 °C til +25 °C
Emballasje	Plastbøtte som inneholder pose og dunk
Lagring	Kjølig, men frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje ved +20 °C.
Rengjøring:	Omgående med lunkent vann
Brannfarlighet	Sprer eller vedlikeholder ikke ild.