

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI®

HEY'DI SEMFIX

Sementbasert hvitt flislim.
Fleksibelt - Vannfast - Frostsikkert.

Beskrivelse

Hey'di Semfix er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet.

Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, og gulv med innstøpte varmekabler, svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limet. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Spesialprimer eller Hey'di KZ i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetorr. Forbruk primer; 1 liter dekker ca. 8-12 m².

Utblanding

Hey'di Semfix blandes med 1,7-1,8 liter vann til 5 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i ca. 5 minutter rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Hey'di Semfix er nå klar til bruk og bør anvendes innen 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Hey'di Semfix trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannsparsiden trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkammering for å sikre korrekt limmengde. **NB!** Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås.

Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Vegg kan fuges etter ca. 12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugsevne.

Forbruk

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

5 kilo pose og 15 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 1,7-1,8 l/5 kg
Materialforbruk: 2-4 kg pr. m²
Åpen tid: ca. 20 min
Fuging av vegg: 12 timer
Fuging av gulv: 24 timer
Heft til primet betong: 1,1 N/mm²
Bruktid: 2-3 timer
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

PRODUKTKODER

Hey'di varen:

5 kilo: 612
15 kilo: 613

GTIN nr:

5 kilo: 7054150006354
15 kilo: 7054150006385

Nobb nr:

5 kilo: 10516706
15 kilo: 22339048

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 12.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produkt datablad og sikkerhetsdatablad.