

WISA®-Spruce^{WR}

WISA-Spruce^{WR} er en vannavvisende kryssfiner med lav vekt for bruk i konstruksjoner og andre bygningsinstallasjoner. Det trebaserte vannavvisende belegget beskytter platen mot fuktig vær og forbedrer effektiviteten på byggeplassen. Det trebaserte middelet skaper en barriere som reduserer mengden av fuktighet som trenger inn i konstruksjonen. Samtidig muliggjør overflaten at platen kan puste og tørke fritt.

Bindemiddel

Værbestandig lim i henhold til EN 314-2/klasse 3 utvendig. WISA-Spruce^{WR} oppfyller kravene i EN 13986 E1 lav formaldehyd utslippsklasse.

På forespørsel i henhold til TSCA Title IV / CARB Phase II / JAS Four Stars.

Overflate

Ytterfiner i kvalitet II og III (i samsvar med standard EN 635-3).

I tillegg tilbys kvalitet G (forbedret kvalitet II).

Bearbeiding

Fresing av kanter er tilgjengelig på forespørsel.

Tykkelser og vekter

Nominell tykkelse (mm)	Antall lag Tykke lag	Tykkelse (mm)		Vekt (kg/m ²) abt Tykke lag
		Minimum	Maksimum	
12	5	11,5	12,5	5,7
15	5	14,3	15,3	7,0
18	7	17,1	18,1	8,1
21	7	20,0	20,9	9,4

Størrelser og tykkelser koblet til fukttinnhold 8 - 12 %.

Tykkelser og toleranser oppfyller EN 315-kravene.





Plate formater

Standard formater 2400/2440/2500 x 1200/1220/1250 mm

Not og fjær 2400/2440 x 600/1200 mm

Andre størrelser på forespørsel.

Lengde/bredde toleranser < 1000 mm ±1 mm

1000 - 2000 mm ±2 mm

> 2000 mm ±3 mm

Diagonal toleranse ±1 mm / 1000 mm

Styrkeverdier og tekniske egenskaper

WISA-Spruce^{WR} er CE merket i henhold til AVCP System 2+ for bruk som bærende konstruksjon.

For mer informasjon om alle tekniske verdier kan du se på produktspesifikk DoP UPM001 CPR

(ytelseserklæring) www.wisaplywood.com/dop.

WISA-Spruce^{WR} har SINTEF Teknisk Godkjenning (TG2324)

Instruksjoner for lagring

Paneler skal oppbevares liggende flatt under tak på et tørt sted.

Monterings anvisninger

Platene kan endre størrelse på grunn av svingninger i luftfuktigheten. Ved montering skal det derfor være 1 mm/m ekspansjonsfuge mellom platene. Hvis du vil ha mer informasjon om montering kan du se Guide to Good Practice på www.wisaplywood.com.

Ytterligere informasjon

Tre er et levende materiale, hver plate er unik. Derfor kan et bilde eller en håndprøve nødvendigvis ikke harmonisere med alle platene når det gjelder farger, nyanser, struktur, kvist etc.

For ytterligere informasjon om montering, vedlikehold, avfallshåndtering, miljøspørsmål etc. vennligst sjekk www.wisaplywood.com eller kontakt din leverandør eller UPM.

