



ALLROUND GUN

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Hurtigherdende polyuretanskum for påføring med pistol. Består av 1-komp fuktighetsherdende polyuretanskum som kan brukes ved temperaturer ned til +5 °C. Ved påføring vil skummet ekspandere kraftig og danne et halvhardt fyllstoff. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler, og gir en utmerket varme - og lydisolering. Skummet herder raskt under påvirkning av luftens fuktighet eller omliggende materiale, og bør derfor påføres slik at skummet kan ekspandere fritt. En lett fuktet overflate gir større skumvolum og raskere herding. Herdet produkt er luktfritt og har lav emisjon.

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for tetting og isolering i hus, båter, husvogner etc. Mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak samt ved rørgjennomganger. Fester mot de fleste byggematerialer (også fuktige), men ikke polyeten og silikon eller Teflon/PTFE. Unngå fete og støvete overflater.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjør arbeidsflaten for støv, løse partikler, fett og olje før bruk. Bruksanvisning: 1. Ryst beholderen før arbeidet startes. Monter pistolen/munnstykket på beholderen og trykk lett på avtrekkeren, slik at røret fylles med skum. OBS! Beholderen skal oppbevares i min. +10 °C før bruk og snus opp-ned ved påføring. 2. Fukt overflatene lett med vann. 3. Fyll fugen til ca 40-50%. Lett fuktete fuger øker skumvolumet. Skjær bort overskytende skum etter herding. Skummet er klebefritt etter ca 12 min og kan bearbeides etter ca 30 min. Gjennomherdet etter ca 12 timer. Rengjøring: Aceton, herdet skum mekanisk. Fugeskumpistolen rengjøres med Bostik Foam Gun Cleaner.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Se produktets sikkerhetsdatablad for fullstendig informasjon om arbeidsmiljø/arbeidssikkerhet, forsiktighetstiltak og risiko ved bruk.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før bruk	
Beste arbeidstemperatur	+20°C (beholder og fugeflater).
Skummengde	ca 13 liter (fri skumming ved 20°C og 50 % RF)
Type	1-komponent polyurethan fugeskum
Maks. arbeidstemperatur	+25°C (beholder)
Maks. arbeidstemperatur	+30°C (fugeoverflater/omgivelser)
Min. arbeidstemperatur	+10°C (beholder)
Min. arbeidstemperatur	+5°C (fugeoverflater/omgivelser)
Egenskaper etter bruk	
Aldringsbestandighet	God, må ikke utsettes permanent for UV-lys etter påføring.
Farge	Gul-Hvit
Fullt herdet	ca 12 timer ved +23°C. ca 24 timer ved +5°C.
Krymping	maks 2 %
Lydisolering	ca 60 dB
Hinnedannelsestid	ca 12 min
Temperaturbestandighet	-50°C til +90°C (kortvarig til +130°C)
Tillatt fugebevegelse	±5 %
Varmeledningsevne	ca 0,034 W/mK°
Rengjøring	Aceton. Herdet skum mekanisk
Kan skjæres etter	ca 30 min

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

