

EPD-referanse: NEPD-2373-1107-NO


★ HEA02

Combiwood Barkevik AS

Malt utforing av furu

Vurderingen er gyldig til 09.09.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2022.

Nr. 4454



Produsent: Combiwood Barkevik AS
Generisk produkt: Trepanel
Produktgruppe: Innvendig kledning
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Moderat
Renholdsvennlighet: God
Referanseverdi GWP: 2,22 kg/m² ¹⁾

Bygningdeler:
236 Innvendig overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
75,5 % fornybar primærenergi
24,5 % ikke fornybar primærenergi
Biogent karboninnhold:
-12,6000000000 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng innen kategoriene HEA02 i BREEAM-NOR teknisk manual versjon 6.0

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)