

EPD-referanse: NEPD-2196-1003-NO

ECOproduct metode: v5

Marnar Bruk AS

Royalimpregnert terrassebord

Vurderingen er gyldig til 04.06.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2024.

Nr. 4407


Inneklima

Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampsperre/tett membran


Ressursbruk

Materialressurser	2	
Energi	3	


Helse- og miljø

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1	
---	---	---


Drivhuseffekt

Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	3	
------------------------------------	---	---

Produsent: Marnar Bruk AS

Generisk produkt: Terrassebord av behandlet trevirke

Produktgruppe: Utvendige dekker

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 13 kg/m² *)

Bygningsdeler:

251 Frittstående dekker

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

57,0 % fornybar primærenergi

43,0 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

-  1 Utmerket
-  2 God
-  3 Gjennomsnittlig til god
-  4 Gjennomsnittlig
-  5 Tilgrensende gjennomsnittlig
-  6 Marginalt gjennomsnittlig
-  7 Dårlig
-  8 Svært dårlig (eller ufullstendig)