

EPD-referanse: NEPD-12185-12245

ECOproduct metode: v5.4

Moelven Wood AS

Royalimpregnert trelast 22 mm



Vurderingen er gyldig til 28.09.2028 forutsatt publisert på <https://nobb.no>
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2026.

Nr. 7547

 Inneklima Produktet skal ikke benyttes på varm side av -	 Energi Energiforbruk 4 ☐	 Ressursbruk Råmaterialressurs 2 ☐
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 3 ☐	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 ☐	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 5 ☐

Produsent: Moelven Wood AS**Generisk produkt:** Terrassebord av behandlet trevirke**Produktgruppe:** Utvendig dekke**Levetid i henhold til NS 3720:** 30 år**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 8,61 kg/m² *)**Bygningsdeler:**

251 Frittstående dekker

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

82,97% fornybar primærenergi

17,01% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

4,74 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng i Mat 02 og oppfyller minstekrav i krit. 1, BREEAM-NOR teknisk manual v6.

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)